

שמן לחיצוני
Pullex 3in1-lasur

תיאור המוצר: שמן לשימוש חיצוני המגן על העץ.

מאפיינים: עמידות חיצונית גבוהה מאוד ל UV ושינויי מזג האוויר, עמיד בפני מים וכתמים.

שימוש: מתאים לשימוש על דקים, פרגולות, שולחנות, ספסלים, בתי עץ ושאר חומרי עץ.

משקל סגולי: 0.860 גרם/ליטר (± 70)

כמות למ"ר: 100 גרם לכל שכבה

כושר כיסוי : 8-12 מ"ר/ליטר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - מעל 5°C , לחות – מתחת ל 80%.

חיי מדף: עד 3 שנים באריזתו המקורית ובמקום קריר. שלושה חודשים מרגע הפתיחה.

יחס ערבוב: מוכן לעבודה

שיטת עבודה: ערבב היטב את השמן.

המלצות יישום:

- א. אחוז לחות מקסימאלית של העץ : עצים רכים 14% , עצים קשים 12%
- ב. הכנת המשטח: לטש בנייר ליטוש גרעין 80 ונקה את המשטח היטב משאריות אבק ושומנים.
- ג. שכבה ראשונה -השתמש בשמן כאימפרגנציה, זמן ייבוש 12 שעות.
- ד. שכבה שניה – יש להשתמש בשמן כיסוד, מומלץ בעיקר בתנאי מזג אוויר קשים וחשיפה ממושכת לאור, זמן ייבוש 12 שעות.
- ה. מומלץ ליישם שכבה שלישית של השמן כגמר.

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

בין שכבות: 12 שעות

הערות:

- א. המוצר אינו מתאים להתזה.
- ב. חומרים ממיסים מהעץ עלולים לדלוף בגשם שוטף. ניתן לצמצם תופעה זאת ע"י איטום נוסף מסביב לכל העץ (לפני ההתקנה) בשכבה נוספת של השמן לאחר הגמר.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.