

שמן / אפקט מטאלי
Pullex Silverwood

תיאור המוצר: אפקט מטאלי לשימוש חיצוני.

מאפיינים: נטול ריח, מתאים לשימוש אנכי ואופקי.

שימוש: מתאים לשימוש על בתי עץ, חיפויי עץ, גדרות עץ, תריסי עץ, מרפסות, שערי עץ וכד'. .

משקל סגולי: 0.860 גרם/ליטר (± 70)

כושר כיסוי: 8-12 מ"ר/ליטר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 5°C - 30°C , לחות – מתחת ל 80%.

חיי מדף: עד 5 שנים באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב: מוכן לעבודה

שיטת עבודה: ערבב היטב את השמן.

המלצות יישום:

- אחוז לחות מקסימאלית של העץ: עצים רכים 14%, עצים קשים 12%
- הכנת המשטח: לטש בנייר ליטוש גרעין 80 ונקה את המשטח היטב משאריות אבק ושומנים.
- שכבה ראשונה -שכבה אחת של שמן מטאלי, 12 שעות ייבוש.
- שכבה שניה(גמר) – שכבה נוספת של שמן מטאלי.

גוונים: 50500 – כסף מעושן

50504 – כסף

50506 – אלומיניום

50507 – ברונזה בהיר

זמני יבוש: ב-20 מעלות:

בין שכבות: 12 שעות

הערות:

- במבני עץ חדשים מומלץ על שכבת יסוד של השמן על כל המבנה.
- יש להתחשב בכיוון הסיבים בעת יישום המוצר.
- חומרים ממיסים מהעץ עלולים לדלוף בגשם שוטף. ניתן לצמצם תופעה זאת ע"י איטום נוסף מסביב לכל העץ (לפני ההתקנה) בשכבה נוספת של השמן לאחר הגמר.

הוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.