

גמר 3295__ Deep Matt
Bluefin Pigmosoft Deep Matt

תיאור המוצר: גמר דו רכיבי לבן / שחור / מגוון ע"ב מים.

מאפיינים: גמר דו רכיבי ע"ב מים לשימוש פנימי, Soft touch עמידות גבוהה לשריטות, שומר על ברק מט קבוע לאורך זמן, יכולת "ריפוי" עצמי, עמידות גבוהה לסימני אצבעות, עמידות מצוינת לאור.

שימוש: מתאים לשימוש על עץ מלא / פורניר הצבוע בצבע יסוד.

מתאים לשימוש על רהיטים וגימור פנימי החשופים לשריטות כגון: שולחנות, מדפים, מטבחים, מקלחות, משרדים, לשימוש על חזיתות ואזורים חשופים, משטחים המשמשים לשיבה.

משקל סגולי: 1000-1150 גר"/ליטר (± 50)

אחוז מוצקים: 37.9% (± 1.5)

כמות למ"ר: 110-140 גר"/מ"ר

גוונים: שחור 32955 / לבן 329501 / ניתן לגיוון ע"פ הזמנה 329503

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות – 40%-80%

אורך חיי התערובת: מקסימום 3 שעות ב 20°C .

חיי מדף: חצי שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את החומר.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של גמר 3295__.
- הוסף 10 חלקים של מקשה ADLER 82221.
- יש לערבב היטב את התערובת ולהמתין 10 דק' לפני היישום.
- בשימוש באקדח התזה ניתן להוסיף 5% מים.

המלצות יישום:

- יש לוודא כי משטח העבודה צבוע ביסוד מים או טינר.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק.
- לטש את היסוד באמצעות נייר ליטוש גרעין 280-320 ונקה משאריות. יש להימנע מליטוש יתר.
- גמר – יישם שיכבה אחת בלבד של גמר 3295__ בגוון הרצוי, 110-140 גר"/מ"ר, זמן ייבוש 48 ש'.

*** יש ליישם שיכבה אחת בלבד !**

גמר 3295__ Deep Matt
Bluefin Pigmosoft Deep Matt

הערות:

- א. עומד בתקנים – ONORM EN 71-3, DEVL1104875A-A+ , ONORM A 1605-12, ONORM A 3800-1 , DIN 68861, DIN 53160-1bzw, DIN 531602-2.
- ב. בשימוש על דלתות פנימיות יש לוודא כי בוצע איטום בחומר אקרילי.
- ג. יש להשתמש במקשה ADLER 82221 בלבד וביחס המצוין מעלה.

זמני יבוש ב- 20°C :

- ייבוש לאבק : 12 שעות
- ייבוש סופי : 48 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.