

פוליאסטר מריחה שחור
Poly-Feinspachtel

תיאור המוצר: פוליאסטר מריחה שחור, ID רכיבי לשימוש פנימי.

מאפיינים: כושר מילוי גבוה, מרקם קרמי, ייבוש מהיר ליישום, כושר חדירה והיצמדות גבוה לעץ גם בטמפ' גבוהה. עמיד בפני מים, בנזין, שמנים טבעיים וחומצות דרגה A+ בהתאם לתקן DEVL1104875A.

שימוש: למילוי פגמים בעץ וברהיטים לשימוש פנימי.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה מעל 10°C

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המיכל.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של הפוליאסטר.
- הוסף 1-4 חלקים של מקשה לפוליאסטר.
- ערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה.
- עמידות התערובת : כ- 2-6 דקות ב- 20°C.

המלצות יישום:

- שייף את משטח העבודה:
עץ רך - נייר ליטוש גרעין 100-150
עץ קשה - נייר ליטוש 150-180
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק ולייבש אותו (יש ליישם את החומר זמן קצר אחרי הליטוש בכדי לקבל כושר היצמדות גבוה יותר).
- שכבה ראשונה –פוליאסטר מריחה, זמן ייבוש 5 שעות .
- שייף את מקומות המילוי בנייר הליטוש המתאים ונקה מאבק.
- שכבה שניה – התזת צבע מגוון כיסוד ושכבה נוספת כגמר.

הערות:

- אורך חיי התערובת 2-5 דקות.
- לשימוש בשכבה עבה יש ליישם מספר רב של שכבות.
- שימוש ביותר מ-4 חלקים של מקשה מעכב את הידבקות החומר ומאריך את זמן הייבוש.
- שימוש ב-1% מקשה מאריך את זמן הייבוש והמשטח נשאר דביק לאורך זמן במיוחד בטמפ' נמוכות.

זמני יבוש ב- 20° C ו 50% לחות:

ייבוש לשייף: 30 דקות
ייבוש ליישום: 5 שעות

פוליאסטר מריחה שחור Poly-Feinspachtel

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.