

**PT 1412**  
**יסוד אקרילי שקוף**

**תיאור המוצר:** יסוד אקרילי שקוף דו רכיבי נגד הצהבה.

**מאפיינים:** שקיפות מעולה, אלסטיות, עמידות נגד הצהבה, מילוי מצוין.

**שימוש:** לשימוש על רהיטים, פנלים, חרוטים, פרופילים, עץ גושני, מומלץ לשימוש על עצים בהירים.

**משקל סגולי:** 950 גרם/ליטר ( $\pm 10$ )

**אחוזי מוצקים:** 35% ( $\pm 2$ )

**כמות למ"ר:** 110-130 גרם לכל שכבה.

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה - 15-25°C, לחות - 50%-70%

**חיי מדף:** 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

**יחס ערבוב:**

משקל	נפח	חומר
100		יסוד - PT 1412
20		מקשה - PT 5090
20-40		מדלל - PT 9035/ PT 9030

**שיטת עבודה:**

- ערבב היטב את המכל.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של PT 1412.
- הוסף 20 חלקים של מקשה PT 5090 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל ("65"-60" VIS. CF4).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-5 שעות ב- 20°C.

**המלצות יישום:**

- גוון (בייץ) אם יש צורך.
- התזת איזולציה אקרילית.
- יסוד שקוף PT 1412 שכבה אחת בהתזה לאורך ולרוחב העץ.
- ליטוש בנייר גרעין 280-320
- גימור אקרילי מסדרת PT 260.

**זמני יבוש ב- 20°C :**

- יבוש לאבק: 20 דקות
- יבוש למגע: 40 דקות
- יבוש לליטוש: מינימום 6 שעות
- יבוש סופי: 12 שעות (זמן יבוש מינימלי לפני יישום הגמר).

**PT 1412**  
**יסוד אקרילי שקוף**

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.