

**קומפקט פילר 04004 2K HS
GREEN TI FILLER**

תיאור המוצר: פילר פולי אקרילי דו-רכיבי, נטול כרום, בעל כושר מילוי גבוה.

שימוש: מתאים לשימוש כפילר או סילר לרכב, בעיקר לתיקון חלקים שלמים.

צמיגות: 25 – 22 (DIN4 20°C)

כושר כיסוי: 1 ליטר = 6 מ"ר, עובי 80 מקרון

1 ק"ג = 4 מ"ר, עובי 80 מיקרון

עובי החומר: סילר - 60-80 מיקרון

פילר - 180-200 מיקרון

אריזה : 2.5 ליטר

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הציוד: PT 9021

מאפיינים:

- קל ליישום
- מתייבש במהירות
- כושר מילוי מעולה
- קל לליטוש
- כושר כיסוי גבוה (אחוז מוצקים גבוה)
- ספיגה נמוכה
- ניתן ליישום על: שפכטל פוליאסטר, מתכת חשופה, צבע קיים.

הכנת השטח:

על שפכטל פוליאסטר: לטש עם נייר ליטוש יבש 120-180. נקה בעזרת מסיר שומנים 00659 SILICONE REMOVER SLOW.

על מתכת: הידבקות מצויינת על מתכת, אך לעמידות גבוהה יותר בקורוזיה, יישם 1-2 שכבות של FIX-O-DUR כפריימר.

על צבע קיים: לטש, וקה בעזרת מסיר שומנים 00695 SOLVENTE.

ליטוש: נייר יבש 240-400, נייר מים 320-600

מספר שכבות: 2-3

ניתן לכיסוי:

- צבע ברק ישיר
- צבע דו-שכבתי
- צבע על-בסיס מים

**קומפקט פילר 04004 2K HS
GREEN TI FILLER**

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
1000 גרם	1000 מ"ל	4004 פילר
130 גרם	200 מ"ל	174 מקשה
50-200 גרם	100-300 מ"ל	741 מדלל

שיטת עבודה:

דיזה (מ"מ)	לחץ אוויר (בר)	שיטת עבודה-ריסוס
1.4-1.8	4	AIR CAP
1.5-1.7	2	אקדח HVLP

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש לאבק: 10 דק'.
יבוש למגע: 4 שעות (תלוי בעובי)

ב-חימום איטי ב-60 מעלות:

20-30 דק'.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.