



גוונים

מקצוענות בצבע

UR5001T

איזולציה אקרילית שקופה לעץ בהיר / כהה

תיאור המוצר: איזולציה (מבודד) אקרילית שקופה לשימוש כללי על עץ בהיר וכהה.

מאפיינים: מיועדת לציפוי ראשוני, מבודדת, בעלת עמידות גבוהה נגד הצהבה. לשימוש כללי על עץ ו - M.D.F, ריהוט מטבח, חדרי רחצה, ריהוט משרדי וביתי.

כמות למ"ר: 100 גר'

צמיגות החומר: 4 CAP 22 ש' (± 5)

צמיגות התערובת: 4 CAP 14 ש' (± 5)

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100		איזולציה UR5001T
40		מקשה CC 9818B
30-50		מדלל PT 9030/9011

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המיכל.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של UR5001T
- הוסף 40 חלקים של מקשה CC 9818B .
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 9030 / PT 9011 וערבב .
- עמידות התערובת: כ - 4 שעות ב- 20°C.

המלצות יישום:

- ליטוש בנייר 150.
- ריסוס איזולציה בשכבה אחת מלאה (שתי וערב).
- לאחר הייבוש יש ללטש קלות באמצעות נייר לטש גרעין 220-240 לפני יישום היסוד. במידה ומיישמים יסוד פוליאסטר יש להמתין 2-4 שעות.

הערות:

- ניתן ליישום גם בהברשה.
- ניתן לערבוב עם מקשה נגד הצהבה TX 70 / PT 5070.

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש סופי: 1-2 שעות

UR5001T

איזולציה אקרילית שקופה לעץ בהיר / כהה

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.