

אימפרגנציה שקופה / לגיוון
Aquawood Primo A1 W30 54510

תיאור המוצר: אימפרגנציה ע"ב מים לשימור העץ.

מאפיינים: כושר כיסויי טוב, יכולת ספיגה גבוהה, אטום בפני קרני UV. מכיל חומר נגד פטריות.

טוב לעצים קשים ועצים רכים עם עמידות לפטריות וירקות.

עמידות בתקן צרפתי לפליטת מזהמים נדיפים : A+ – DEVL1104875A

תקן גרמני DIN EN 152 ותקן אירופאי EN 113

שימוש: חלונות עץ, דלתות כניסה, תריסי עץ, מרפסות שערי עץ, קונסטרוקציות וכד'.

משקל סגולי: 1040 גרם/ליטר (± 1.5)

מד צמיגות: 45-50 שניות ב 20°C CUP 2

כושר כיסוי: 100-120 גר'/מר'

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^\circ\text{C}$, לחות הסביבה – 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את האימפרגנציה.
- מגיע מוכן לעבודה.
- ניתן לגוון בהתאם ללוח הגוונים, קטלוג בייצים/ קטלוג מניפה.

המלצות יישום:

- ליטוש העץ באמצעות נייר ליטוש גרעין 150.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק.
- אחוז לחות של העץ – 12%-14%.
- שכבה ראשונה - שכבה אחת של אימפרגנציה מגוונת או שקופה, זמן ייבוש 4 שעות.
- שכבת ביניים - יסוד אקרילי לבן 55030 זמן ייבוש 4 שעות, או לכה שקופה Lignovit Spritzfertig 53530.
- ליטוש באמצעות נייר ליטוש גרעין 220-240 וניקי משאריות.
- שכבה שלישית - גמר לבן Varicolor 66579 או לכה שקופה Lignovit Spritzfertig 53530.
- זמן ייבוש סופי 24 שעות.

הערות:

- המוצר אינו אטום בפני מזג האוויר ללא גמר.
- במקרה של כיסוי אזור חשוף לטווח ארוך יש לקחת בחשבון שרמת ה PH נפגעת ויכולת להיווצר בעיות ספיגה, לכן יש לבדוק את רמת ה PH באימפרגנציה שכבר הייתה בשימוש ובמידת הצורך לתקן לרמה הרצויה (8.40-8.80).
- במידה ויש צורך להעלות את מד הצמיגות של החומר יש לבצע התאמה בעזרת מים. את העץ יש למדוד לאחר השיוף.
- יש לוודא שהחדר מאוורר היטב בזמן היישום.
- ביישום בהתזה חובה להשתמש במיגון נשימתי !

אימפרגנציה שקופה / לגיוון
Aquawood Primo A1 W30 54510

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש ליישום: 4-5 שעות

ייבוש סופי: 24 שעות

הימנע מאור שמש ישיר (ייבוש מהיר מאוד)

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.