

PT06LZ - לזור מגוון אגוז כהה
סדרת AquaTECH לצביעה חיצונית על בסיס מים

תיאור המוצר: סדרת Aqua על בסיס מים לצביעה חיצונית לעץ.

PT06LZ - לזור מגוון, שילוב של אימפרגנציה ולכה במוצר אחד

מאפיינים: לשימור העץ הצבוע לאורך זמן מול פגעי מזג האוויר, קרני UV, פטריות, עש וריקבון. דוחה ומווסת מים.

שימוש: לשימוש חיצוני לעץ, מיועד לפרגולות, גגות, מרפסות, ריהוט גן, גדרות, ארגזי רוח ועוד.

משקל סגולי: 1000 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 22% (± 2)

כמות למ"ר: 100-120 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C , לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לעבודה

המלצות יישום:

א. **הכנת העץ:** יש ללטש בנייר ליטוש גרעין 180. לפני הצביעה יש לוודא כי המשטח נקי משומנים ואבק. לצביעה מחודשת: יש לנקות היטב את העץ משומנים ושאריות צבע.

ב. **AquaTECH אימפרגנציה שקופה PT 2710** - יש ליישם שכבה אחת של **PT 2710**, להמתין לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ ויישום שתי שכבות **PT 270** לפי דרגת הברק המבוקשת משי / מבריק.

ג. **AquaTECH לכה שקופה משי או מבריק PT 270** - לאחר יישום **PT 2710** יש ללטש בנייר לטש גרעין 280 וליישם בשתי שכבות, בין שכבה לשכבה יש להמתין עד לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ וליישם שכבה נוספת.

דרגות ברק:

PT 2704 - משי

PT 2700 - מבריק

ד. **AquaTECH לכה שקופה מגוונת משי PT __ LZ** - יש ליישם בשתי שכבות, בין שכבה לשכבה יש להמתין לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ וליישם שכבה נוספת.

PT06LZ - לזור מגוון אגוז כהה

סדרת AquaTECH לצביעה חיצונית על בסיס מים

פירוט הגוונים בסדרה:

גוון	קוד המוצר	גוון	קוד המוצר
טבעי	PT 01LZ	צהוב לימון	PT 14LZ
אורן צהבהב	PT 02LZ	אדום דובדבן	PT 15LZ
ירוק מעושן	PT 03LZ	ירוק דשא	PT 16LZ
אגוז אפריקאי	PT 04LZ	לבן שטוף	PT 17LZ
אגוז	PT 05LZ	שחור שטוף	PT 18LZ
אגוז כהה	PT 06LZ	שחור	PT 20LZ
דובדבן בהיר	PT 07LZ	ירוק	PT 21LZ
טיק כהה	PT 08LZ	לבן	PT 22LZ
מהגוני	PT 09LZ	כחול	PT 23LZ
אגס	PT 10LZ	כתום	PT 24LZ
פוליסנדר	PT 11LZ	חום	PT 25LZ
ונגה	PT 12LZ	צהוב	PT 26LZ
כחול שמים	PT 13LZ	אדום	PT 27LZ

הערות:

- ניתן ליישום במברשת, רולר פרוותי, בהתזה.
- ניתן לשנות את רמת הברק ע"י יישום שכבה נוספת של בגימור משי או מבריק.
- לבחינת הגוון המתקבל יש לנסות תחילה את הצבע בפניה נסתרת מאחר והגוון משתנה לפי סוג העץ.
- ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש לאבק:	15 דקות
יבוש למגע:	45 דקות
בין השכבות:	6 שעות
יבוש סופי:	24 שעות

הוראות בטיחות :

החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.