

PT11LZ - לזור מגוון פוליסנדר
סדרת AquaTECH לצביעה חיצונית על בסיס מים

תיאור המוצר: סדרת Aqua על בסיס מים לצביעה חיצונית לעץ.

PT11LZ - לזור מגוון, שילוב של אימפרגנציה ולכה במוצר אחד

מאפיינים: לשימור העץ הצבוע לאורך זמן מול פגעי מזג האוויר, קרני UV, פטריות, עש וריקבון. דוחה ומווסת מים.

שימוש: לשימוש חיצוני לעץ, מיועד לפרגולות, גגות, מרפסות, ריהוט גן, גדרות, ארגזי רוח ועוד.

משקל סגולי: 1000 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 22% (± 2)

כמות למ"ר: 100-120 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C , לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לעבודה

המלצות יישום:

א. **הכנת העץ:** יש ללטש בנייר ליטוש גרעין 180. לפני הצביעה יש לוודא כי המשטח נקי משומנים ואבק. לצביעה מחודשת: יש לנקות היטב את העץ משומנים ושאריות צבע.

ב. **AquaTECH אימפרגנציה שקופה PT 2710** - יש ליישם שכבה אחת של **PT 2710**, להמתין לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ ויישום שתי שכבות **PT 270** לפי דרגת הברק המבוקשת משי / מבריק.

ג. **AquaTECH לכה שקופה משי או מבריק PT 270** - לאחר יישום **PT 2710** יש ללטש בנייר לטש גרעין 280 וליישם בשתי שכבות, בין שכבה לשכבה יש להמתין עד לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ וליישם שכבה נוספת.

דרגות ברק:

PT 2704 - משי

PT 2700 - מבריק

ד. **AquaTECH לכה שקופה מגוונת משי PT __ LZ** - יש ליישם בשתי שכבות, בין שכבה לשכבה יש להמתין לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ וליישם שכבה נוספת.

PT11LZ - לזור מגוון פוליסנדר

סדרת AquaTECH לצביעה חיצונית על בסיס מים

פירוט הגוונים בסדרה:

קוד המוצר	גוון	קוד המוצר	גוון
PT 14LZ	צהוב לימון	PT 01LZ	טבעי
PT 15LZ	אדום דובדבן	PT 02LZ	אורן צהבהב
PT 16LZ	ירוק דשא	PT 03LZ	ירוק מעושן
PT 17LZ	לבן שטוף	PT 04LZ	אגוז אפריקאי
PT 18LZ	שחור שטוף	PT 05LZ	אגוז
PT 20LZ	שחור	PT 06LZ	אגוז כהה
PT 21LZ	ירוק	PT 07LZ	דובדבן בהיר
PT 22LZ	לבן	PT 08LZ	טיק כהה
PT 23LZ	כחול	PT 09LZ	מהגוני
PT 24LZ	כתום	PT 10LZ	אגס
PT 25LZ	חום	PT 11LZ	פוליסנדר
PT 26LZ	צהוב	PT 12LZ	ונגה
PT 27LZ	אדום	PT 13LZ	כחול שמים

הערות:

- ניתן ליישום במברשת, רולר פרוותי, בהתזה.
- ניתן לשנות את רמת הברק ע"י יישום שכבה נוספת של בגימור משי או מבריק.
- לבחינת הגוון המתקבל יש לנסות תחילה את הצבע בפינה נסתרת מאחר והגוון משתנה לפי סוג העץ.
- ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

זמני יבוש ב- 20°C :

15 דקות	ייבוש לאבק:
45 דקות	ייבוש למגע:
6 שעות	בין השכבות:
24 שעות	ייבוש סופי:

הוראות בטיחות :

החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.