

שמן לעצים טרופיים
Pullex Bodenol 50527

תיאור המוצר: שמן לשימוש חיצוני בהברשה לעצי איפאה וטיק.

מאפיינים: מגן בפני לכלוך, זיהומים ולחות, מאפשר לעץ לנשום ויחד עם זאת מונע נפיחויות והתכווצויות,

פיגמנט מיוחד המבטיח עמידות חיצונית גבוהה מאוד ל UV, שינויי מזג האוויר וכן דהייה.

שימוש: לשימוש אופקי בעצי **טיק, איפאה** על רצפת מרפסות, משטח נחיתה, טרסות וכד'.

משקל סגולי: 870 גר"/למ"ר

אחוז מוצקים: 39.6% (± 1.5)

כושר כיסוי : 15 מ"ר/ליטר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - מעל 5°C, לחות – מתחת ל 80%.

חיי מדף: עד 3 שנים סגור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב: מוכן לעבודה

שיטת עבודה: ערבב היטב את השמן.

המלצות יישום:

- א. אחוז לחות מקסימאלית של העץ : עצים רכים 14% , עצים קשים 12%.
- ב. המשטח צריך להיות יבש ונקי מאבק ושומנים.
- ג. הכנת המשטח: לטש בנייר גרעין 80 בכיוון הסיבים ונקה את המשטח היטב משאריות אבק ושומנים.
- ד. שכבה ראשונה -שכבה אחת של השמן, זמן ייבוש 12 שעות .
- ה. שכבה שניה – שכבה נוספת של השמן , זמן ייבוש 12 שעות .

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

בין שכבות: 12 שעות

הערות:

- א. יש ליישם שכבה דקה בלבד.
- ב. סימנים של שחיקה הינם נפוצים בשטחים הנמצאים בשימוש קבוע. אפשר להימנע מהם ע"י שכבה נוספת של השמן כמשמר.
- ג. לקבלת תוצאה אופטימלית יש ליישם בהברשה! פחות מומלץ ליישום בהתזה.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.