

פוליאסטר בהתזה 2K 04210
POLUFAN RUSH

תיאור המוצר: פוליאסטר בהתזה עם כושר מילוי גבוה, קל לליטוש.

שימוש: תחום צביעת רכב בתעשייה, משאיות ומכוניות. מתאים במקומות בהם נדרש עובי.

עובי החומר: מינימום 100 מיקרון

כיסוי תיאורטי: 1 ליטר = 4.75 מ"ר, 200 מיקרון

1 ק"ג = 3.16 מ"ר, 200 מיקרון

אריזה : 1 ליטר

גוון: אפור

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: נקה את אקדח הצבע היטב מיד לאחר השימוש.

מאפיינים:

- כושר מילוי מצוין (עובי חומר גבוה עד ל-500 מיקרון ויותר)
- הידבקות טובה על מתכת וברזל מגולוון
- מתייבש במהירות
- נטול כרום ועופרת
- **ניתן ליישום על:** מתכת, ברזל מגולוון, צבע קיים לא תרמו פלסטי

הכנת השטח:

מתכת וברזל מגולוון: לטש, ונקה בעזרת מסיר שומנים 00695 SILICONE REMOVER SLOW

צבע קיים: לטש בזהירות, ונקה בעזרת מסיר שומנים 00665 HYDROCLEANER SLOW או 00699 HYDROCLEANER.

ליטוש: אם נדרש פילר נוסף, לטש בעזרת נייר יבש 180-220

לכיסוי צבע, לטש בעזרת נייר יבש 320

לכיסוי צבעים מטאליים דו-שכבתיים, לטש בעזרת נייר יבש 400

אין להשתמש בנייר רטוב!

ניתן לכיסוי: בשימוש בצבעים על בסיס מים, יש לאטום את החומר עם סילר דו-רכיבי על בסיס טינר או מים.

פוליאסטר בהתזה 2K 04210
POLUFAN RUSH

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
1000 גרם	1000 מ"ל	04210 פוליאסטר בהתזה
15 גרם	20 מ"ל	284 מקשה

שיטת עבודה:

כמות שכבות	דיזה (מ"מ)	שיטת עבודה-ריסוס
2-4	2.5-3	קוס עליון

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש סופי: 2-3 שעות (תלוי בעובי החומר)
יבוש אינו אפשרי בטמפרטורות מתחת ל-10 מעלות.
אם מוסיפים למוצר טינר, הוא מתייבש לאט מהרגיל.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל.
בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר,
בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.