



גוונים

מקצוענות בצבע

צבע דו-שכבתי BSB BSB BASE COAT

תאור המוצר: צבע דו-שכבתי HS לצבעים פסטליים, מטאליים, פנינה, לציפוי שקוף

שימוש: מתאים לשיטת צביעה דו-שכבתית.

מאפיינים:

- קל ליישום
- יוצר משטח מט אחיד
- שקיפות וכיסוי מצויינים
- הברקה גבוהה לאחר יישום הלכה
- אסתטיקה גבוהה ומצויינת לזמן ארוך
- ניתן ליישום על: חלקים ישנים ולא יסודות.

הכנת השטח: לצביעה על חלקים ישנים, מומלץ להשתמש לפני הצבע בכל פילר MACFROFAN או GREEN TI FILLER 04190-04004. יש להסיר צבעים רופפים.

לטש את היסוד בנייר רטוב: 600-800 או בנייר יבש 400.

לפני יישום הצבע הדו-שכבתי, נקה בעזרת מסיר שומנים 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

יחס ערבוב לצבע מטאלי/פנינה:

משקל	נפח	חומר
1000	1000	צבע דו-שכבתי BSB מטאלי ולא פנינה
800-1000	800-1000	0741 טינר

יחס ערבוב לצבע פסטלי:

משקל	נפח	חומר
1000	1000	צבע דו-שכבתי BSB פסטלי
600-800	600-800	0741 טינר

צמיגות החומר DIN4: 14-15

שיטת עבודה: ריסוס

סוג אקדח: AIR CAP: דיזה 1.2-1.5, לחץ אוויר: 4 בר

אקדח HVLP: דיזה 1.3, לחץ אוויר: 2-2.5 בר

מספר שכבות: בנה שתי שכבות דקות ואחת מלאה.

עובי החומר: 20-25 מיקרון



גוונים

מקצוענות בצבע

צבע דו-שכבתי BSB
BSB BASE COAT

כיסוי תיאורטי: 1 ליטר = 8.9-9 מ"ר, 20 מיקרון

1 ק"ג = 8.5-9 מ"ר, 20 מיקרון

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

לפני צביעת הלכה, המתן כ-20-30 דקות, עד 24 שעות.

אריזה : 1-2.5 ליטר

גוון: משתנה

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הציוד: PT9021

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.