

פוליפיבר 2K 05537
POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE

תיאור המוצר: שפכטל פוליאסטר - פיברגלס.

שימוש: למילוי חורים ופגמים קטנים בגוף הפאנל, ומתאים לתיקונים כלליים של פיברגלס.

עובי החומר: מינימום 200 מיקרון

אורך חיי תערובת ב 20° מעלות : 6-10 שעות

VOC : מוכן לשימוש 200 גר'/ל".

צמיגות החומר DIN4 : 6-10 דקות

אריזה : 1.5 קילו

גוון: אפור

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT9021

מאפיינים:

- מתקשה במהירות רבה
- לפיתה חזקה
- מתאים למילוי פגמים גדולים
- כושר הידבקות גבוה למשטח
- ניתן ליישום על: ברזל, פלדה, אלומיניום, פיברגלס

הכנת השטח: נקה משומנים, שפשף והכה בשולי החור כלפי מטה.

ליטוש: נייר יבש 40

מספר שכבות: 1-2

שיטת עבודה: שפכטל

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
1000 גר'	1000 מ"ל	05537 פוליפיבר
20 גר'	40 מ"ל	מקשה 281

הערה : שימוש גבוהה מידי במקשה עלול לגרום להצהבה בשכבה הסופית.

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש סופי: 25-30 דקות

פוליפיבר 2K 05537
POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.