

פוליאסטר למריחה 04380

POLYDUR ZINC

תיאור המוצר: שפכטל פוליאסטר אוניברסאלי עם גרעון בינוני וכוח מילוי חזק.

שימוש: מתאים למילוי פגמים גדולים וקטנים על פלדה רגילה ועל ברזל מגולוון, של גוף מכונית או רכבים תעשייתיים.

עובי החומר: 200 מיקרון עד למ"מ.

אריזה : 1.3 קילו

גוון: אפור

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT9021

מאפיינים:

- הידבקות מצוינת על פלדה רגילה ו/או ברזל מגולוון, ברזל יצוק, אלומיניום, ופיברגלס.
- קל לשימוש עם שפכטל
- קל לליטוש
- כושר מילוי חזק
- ייבוש מהיר
- מתאים לייבוש עם מנורות אינפרא-אדום (רגילות ובעלות גל קצר)
- ניתן ליישום על: פלדה, ברזל מגולוון, אלומיניום, צבע קיים

הכנת השטח:

פלדה/מגולוון/אלומיניום: יש ללטש את המשטח ולנקות במסיר שומנים 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

צבע קיים: אין ליישם את המוצר על משטחים הרגישים לטינר. אין ליישם את המוצר לעולם על ווש-פריימר.

ליטוש: נייר יבש 60-80, גימור בנייר יבש 120-150

ניתן לכיסוי: ע"י כל סוגי הצבע: ברק ישיר, דו שכבתי, סינטטי, דיוקו. בשימוש בצבעים על בסיס מים, יש לאטום את החומר עם סילר דו-רכיבי על בסיס טינר או מים.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
1000 גרם	1000 מ"ל	04380 פוליאסטר למריחה
10-30 גרם	20-40 מ"ל	281 מקשה

**פוליאסטר למריחה 04380
POLYDUR ZINC**

שיטת עבודה: שפכטל.

מספר שכבות: 2

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש סופי: 20-30 דק'

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.