

לכה אקרילית מבריקה UHS
MC405 – MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT

תיאור המוצר: לכה אקרילית דו רכיבית מבריקה.

שימוש: לרכב פרטי, מסחרי, מתכות על צבעים מטאליים, פנינות וכו'...

מד צמיגות (DIN 53 211) cup4 : 15-17 שניות ב4 מ"מ

טמפ' הסביבה בזמן היישום: מעל 10°C ועד 75% לחות

אורך חיי התערובת לאחר ערבוב ב 20°C: 3 שעות

עובי שיכבה: 30-50 מיקרון.

חיי מדף: 3 שנים באריזה מקורית

מאפיינים:

קל ליישום

עמידות מפני תמיסות

כיסוי גבוה (רב מוצקים)

הכנת השטח: חובה ללטש את כל סוגי המתכות לפני היישום.

מתכת ברזל ופלדה: ניקוי מחלודה, אפר ותחמוצות עם מסיר שומנים מוביהל

יחס ערבוב:

741/742/755 מדלל	100/110/ 115 מקשה	לכה MC405	
15% - 10%	50	100	נפח / משקל

שיטת עבודה:

כמות שכבות	דיזה (מ"מ)	לחץ אוויר (בר)	שיטת עבודה
2	1.3 - 1.2	2.5 – 2	התזה

המתן בין השכבות 5-10 דקות 20°C

לכה אקרילית מבריקה UHS
MC405 – MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

ייבוש סופי	ייבוש למגע	ייבוש לאבק	
12 – 24 שעות	3 – 4 שעות	40 דק	מקשה 110
12 – 24 שעות	2 – 3 שעות	30 דק	מקשה 115

זמני יבוש : ב-60 מעלות:

ייבוש סופי	
30 דק	מקשה 110
20 דק	מקשה 115

הוראות בטיחות :

ישוּם ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.