

לכה חד רכיבית 50% ברק על בסיס מים לעץ
ADLER Aqua Resist G50 30460

תיאור המוצר: לכה חד רכיבית ע"ב מים לעץ, בשימוש פנים הבית.

מאפיינים: עמידות טובה לשחיקה, עמידות בפני שומנים, יישום אנכי(ורטיקלי), נותנת הגנה

מפני נזקי השמש המוצר מכיל מסנן UV מיוחד להגנה מפני דהיייה והצהבה מוקדמת, בעלת שקיפות מעולה והדגשה טובה של טקסטורת העץ. מתאים לשימוש פנימי בכלי שייט.

שימוש: לשימוש על מטבחים, חדרי אמבטיה, חדרי שינה, ריהוט, מתאים למשטחים ציבוריים בתי ספר,

מלונות וכד', כל המשטחים בקטגוריה II-IV לפי ONORM A 1615-12.

בעל תקן אירופאי לאי רעילות 10993-12 / 10993-5 ISO

בעל תקן אירופאי לבטיחות שימוש בצעצועי ילדים 71-3 ONORM EN

בעל תקן צרפתי לבטיחות מחומרים מזהמים נדיפים DEVL1104875A A+

בעל תקן אירופאי למעכב בעירה 13501-1 EN בדרגה B-s2,d0

בעל תעודת אישור משמר החופים האמריקאי CE134.112/444.611/6370

משקל סגולי: 1050 גרם/ליטר (± 30)

אחוזי מוצקים: 35.2 % (± 1.5)

מד צמיגות: 135-170 ב CUP4 20°C

כמות למ"ר: כ- 100 גרם לכל שכבה

דרגות ברק: G10-מט עמוק

G50 -מט משי

G70-משי

G90-משי מבריק

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר

שיטת עבודה:

א. ערבב היטב את הלכה טרם השימוש.

ב. במידת הצורך ניתן לדלל במים עד 5% בלבד.

המלצות יישום:

א. יש לנקות את משטח העבודה משומנים, אבק או חומרים מפרידים אחרים ולייבש אותו.

ב. ליטוש: עץ רך – שייף באמצעות נייר שיוף גרעין 100-150.

עץ קשה – שייף באמצעות נייר שיוף גרעין 150-180.

ג. יישום שכבה ראשונה כיסוד – שכבה אחת לכה G50, יש להמתין 3 שעות לייבוש.

ד. לפני יישום הגמר לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 240-320 ונקה משאריות.

ה. גמר עץ רך/קשה – יישום שכבה נוספת לכה G50, זמן ייבוש 24 שעות.

לכה חד רכיבית 50% ברק על בסיס מים לעץ
ADLER Aqua Resist G50 30460

הערות:

- א. בעצים טרופיים (טיק, אבני וכד') יש ליישם שכבה ראשונה של איזולציה UR5001T KUPSA.
- ב. לציפוי פנים ימי יש ליישם 2 שכבות לכה Aqua resist 30460 120 גר' למ"ר.
- ג. מיד לאחר היישום יש לנקות את ציוד הצביעה במים.
- ד. ביישום בהתזה יש לעשות שימוש במסכת הגנה נשימתית תקנית.

זמני יבוש ב- 20°C:

- יבוש לליטוש: 3 שעות
יבוש ליישום שכבה שניה: 3 שעות
יבוש סופי: 24 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה