

PT 6197
יסוד אפוקסי 2K

תיאור המוצר: יסוד אפוקסי דו רכיבי. להגנה אקטיבית נגד חלודה, היצמדות למגוון רחב של חומרים, בעל כושר כיסוי מעולה.

שימוש: מתאים ליישום על ברזל שחור, פלדה, מגולוון ואלומיניום.

בסיס: אפוקסי

ברק: מט

אחוז מוצקים: במשקל: 70%

כיסוי תיאורטי: 8 מ"ר / ק"ג ב-50 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811): 1.550 ק"ג

אריזה: 5/10 ליטר

גוון: לפי דרישה

אורך חיי התערובת: 3-4 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

ניקוי הציוד: PT 9017

מאפיינים:

- עמידות אנטי קורוזבית
- עמידות כימית ומכאנית
- אפשרי ליישום אלקטרו סטטי
- עמידות בהשפעות אקלים קשות
- היצמדות מעולה למתכת, מגולוון ואלומיניום

הכנת השטח:

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090

מגולוון -ניקוי בעזרת Ammonia Alkaline

אלומיניום –ליטוש עד להורדת הברק וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090 .

PT 6197
יסוד אפוקסי 2K

יחס ערבוב:

מדלל PT9017	מקשה PT4061	יסוד PT6197	
25%	1	4	בנפח
25%	1	6	במשקל

שיטת עבודה:

מדלל	כמות שכבות	דיזה (מ"מ)	לחץ אוויר (בר)	שיטת עבודה
10%-5%	-	-	-	Air \ Flow jar
30%-25%	2-4	1.8-2.5	2.5-3	HVLP
20%-0%	1-2	0.33-0.28	150-120	Airless

זמני יבוש : ב-20°C:

יבוש לאבק: 45-60 דק'

יבוש למגע: 4-5 שעות

יבוש סופי : 5-6 ימים

בחימום איטי 60°C: 45 דק'

המלצות יישום :

שכבת יסוד: בין 70-80 מיקרון

צבע עליון: בין 60-70 מיקרון

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.