

PT 6195

יסוד עשיר אבץ

תיאור המוצר: יסוד עשיר אבץ עומד בתקן DIN EN ISO 12944. להגנה גבוהה מפני מלח והגנה אנטי קורוזיבית.

שימוש: מתאים ליישום על ברזל שחור, פלדה וריתוכים.

בסיס: ethyl silicate

ברק: מט

אחוז מוצקים: במשקל: 87%

בנפח: 75%

צמיגות (DIN 53 211): 20-25 שניות ב 4 מ"מ DIN

כיסוי תיאורטי: 20.3-24.7 מ"ר / ק"ג ב-10 מיקרון יבש

56.7-58.2 מ"ר/ל" ב – 10 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811): 3.05 ± 0.05 ק"ג/ל"

אריזה: 1/5/25 ק"ג

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT 9017

מאפיינים:

- ייבוש מהיר.
- כושר מילוי גבוה.
- עמידות רסס מלח – בעובי 70 מיקרון, 1000 שעות.
- עמידות בלחות – בעובי 70 מיקרון, 1000 שעות.
- עמידות חום – 450°C
- היצמדות למתכת נקייה – טובה מאוד

הכנת השטח:

- תנאי סביבה אופטימאליים, טמפ' 5°C-50°C אחוזי לחות 50-98%. במידה ואחוזי הלחות מתחת ל 50% יש להיעזר באוויר לח מלאכותי, ניתן להתיז רסיסי מים על מנת לעלות את רמת הלחות.
- מומלץ לנקות את השטח בהתאם לתקן הגרמני DIN EN ISO 12944-4 Sa 2.½.
- רמת שיוף בהתאם ל DIN EN ISO 8503-1.
- טמפ' פני השטח תהיה 3°C מעל נקודת הטל.

יחס ערבוב: מדלל PT 9012 - 5-10%.

PT 6195
יסוד עשיר אבץ

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות	מדלל PT9012
Air \ Flow jar	2.7-3.5	1.5	-	3-10%
Airless	150-250	0.33-0.58	-	0-5%
VCRAV	מומלץ בשטחים קטנים			

מערכת צבע מומלצת עמידה בתקן ISO 12944-4 עמידות L5-M-H

1. PT 6195 יסוד אבץ, עובי 60 מיקרון
 2. PT 6197 יסוד אפוקסי, עובי 160 מיקרון
 3. PT 6103 עליון אקרילי, עובי 100 מיקרון
- סה"כ 320 מיקרון.

זמני יבוש : ב-20°C:

יבוש לאבק:	5-15 דק'
עמיד לגשם:	30 דק'
יבוש ליישום:	2-3 שעות
יבוש סופי :	24 שעות

בחימום איטי 60°C: 30 דק' ליישום.

המלצות יישום :

עובי שיכבה – עד 75 מיקרון (מעל 80 מיקרון יש סכנה של סדקים ביסוד).
לפני יישום צבע עליון יש להמתין לייבוש מוחלט של האבץ.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.