

צבע מגוון על בסיס מים אקרילי פנימי
VARICOLOR 66579

תיאור המוצר: גמר אקרילי לבן ע"ב מים לשימוש פנימי.

מאפיינים: לשימוש פנימי, ייבוש מהיר, אלסטי, טוב לשימוש אנכי, כושר איטום גבוה, אינו מצהיב, גימור מט, בעל אפקט אנטי קורוזיבי, עמיד בחום עד כ- 100 מעלות צלזיוס.

המוצר ידידותי לסביבה ובעל תקינה אירופאית ONORM EN 71-3 לבטיחות בריאות וצעצועי ילדים.

למוצר תקינה נוספת צרפתית A A1104875DELV + לבטיחות בחומרים מזהמים נדיפים.

ותקנים גרמניים DIN 53160-1 ו- DIN 53160-2

שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים וקשים, רהיטים, מטבחים, חלונות עץ, דלתות פנים, לשימוש פנימי.

משקל סגולי: 1160 גר"/ליטר (± 50)

אחוז מוצקים: 42.9% (± 1.5)

כמות למ"ר: 150-300 גרם/מ"ר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את החומר.
 - יש להימנע מכניסת אוויר בעת הערבוב.
 - מגיע מוכן לעבודה.
- ביישום בהברשה או רולר ניתן לדלל במים עד 10%
- ביישום בהתזה ניתן לדלל במים 10% עד 20%

המלצות יישום:

- אחוז לחות של העץ 12%-15%.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק וחומרים מפרידים אחרים.

הוראות עבודה:

- ליטוש העץ בנייר ליטוש גרעין 120-150 ונקה משאריות.
- שכבה ראשונה – יסוד אקרילי לבן 55030 או גמר אקרילי מגוון אדלר, עובי שכבה 150-200 מיקרון, זמן ייבוש 6 שעות.
- לאחר הייבוש לטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 220-240 ונקה משאריות.
- שכבה שניה – גמר אקרילי מגוון אדלר, זמן ייבוש 24 שעות

צבע מגוון על בסיס מים אקרילי פנימי VARICOLOR 66579

הערות:

- א. שימוש בחומרי איטום – יש ליישם רק לאחר ייבוש מלא של הצבע ובגוון תואם לצבע.
- ב. במעבר בין גמר אקרילי מגוון אדלר למערכת אחרת על בסיס מים יש לנקות היטב את האקדח צבע.

זמני יבוש ב- 20°C :

- ייבוש לאבק : 1 שעה
 - ייבוש למגע : 3 שעות
 - ייבוש סופי : 24 שעות
- אסור לייבש מהיר בשמש ישירה.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.