

PT 6274

ווש פריימר 2K

תיאור המוצר: ווש פריימר בעל התחברות כימית לכל סוגי המתכות

שימוש: מתכות מגולוונת, לסוגיהן, אלומיניום קשה/רך, אבץ, נירוסטה, ברזל שחור ופלדה.

לא ניתן ליישום על חומרים תרמו פלסטיים ולא ניתן להשתמש מעל ומתחת בפוליאסטר.

ברק: מט

צמיגות (DIN 53 211): 16-18 שניות ב4 מ"מ DIN

כיסוי תיאורטי: 8-10 מ"ר / ליטר ב 15-20 מיקרון יבש.

אריזה : 5 ליטר

גוון: RAL 7045

אורך חיי התערובת: 8 שעות

חיי מדף: 16 חודשים, לאחר הפתיחה אין לאחסן בקופסאות ברזל.

ניקוי הציוד: PT9021

מאפיינים:

- התחברות כימית לברזל שחור, פלדה.
- התחברות טובה מאוד לסוגי גלון חם, וקר.
- התחברות טובה מאוד לאלומיניום רך וקשה.
- ניתן לכיסוי בצבעים חד רכיבים ודו רכיבים.
- עמידות גבוהה באזורים לחים.
- עמיד לקורוזיה.

הכנת השטח:

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090

מגולוון -ניקוי בעזרת Ammonia Alkaline

אלומיניום –ליטוש עד להורדת הברק וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090 .

יחס ערבוב:

מקשה PT 4090	PT 6274	
1	2	לפי נפח /ומשקל

אפשר לעלות את כמות המקשה עד 80%

PT 6274
ווש פריימר 2K

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות
Air/Flow cup	3-4	1.3-1.5 מ"מ	1-1.5

זמני יבוש : ב-20°C:

יבוש בין שכבות : 30 דק' – 6 שעות

יבוש לאבק: 4-6 דק'

יבוש למגע: 20-25 דק'

עד 6 שעות ניתן לצבוע ללא ליטוש

המלצות יישום :

1. א. יסוד PT 6274 20-30 מיקרון יבש

ב. עליון 60-70 מיקרון יבש

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.