

PT 6275

יסוד אקרילי 1K

תיאור המוצר: יסוד אקרילי חד רכיבי בעל כושר מילוי והגנה אנטי קורוזבית למתכת, היצמדות מעולה למגולוון, אלומיניום, נירוסטה ו PVC.

שימוש: לצביעת עגלות, נגררי רכב, שערים, מוצרי היי טק ועוד.

בסיס: אקרילי

ברק : מט

אחוז מוצקים : במשקל 51%

צמיגות (DIN 53 211) : 45 שניות ב 4 מ"מ DIN

כיסוי תיאורטי: 7.5 מ"ר / ק"ג ב 40 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811) : 1.18 ק"ג/ליטר

טמפ' הסביבה בזמן היישום: מ- 10°C ועד 80% לחות

אריזה : 4 ק"ג

גוון: אפור

חיי מדף: 24 חודשים

ניקוי הצידוד : PT 9021

מאפיינים:

- ייבוש מהיר
- כושר מילוי מעול
- הגנה אנטי קורוזבית
- עמידות למלח ב 40 מיקרון 400 שעות
- אפשר לצבוע עליון בצבעים חד רכיבים ודו רכיבים

ניתן ליישום על: ברזל שחור, פלדה, מגולוון, אלומיניום, נירוסטה ו PVC

הכנת השטח :

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090

מגולוון -ניקוי בעזרת Ammonia Alkaline

אלומיניום –ליטוש עד להורדת הברק וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090

יחס ערבוב : הוסף מדלל PT 9021

PT 6275 יסוד אקרילי 1K

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות	מדלל PT9021
התזה	3-4	1.8	2-3	50-60%
HVLP	2.5-3	1.4-1.5	2-3	50-60%
איירלס	120-150	0.28-0.33	1	5-10%
הברשה				5-10%

זמני יבוש : ב-20°C:

יבוש לאבק: 15-20 דק'

יבוש למגע: 45-60 דק'

יבוש סופי: 3-4 ימים

בחימום איטי 60°C: 20 דק'

המלצות יישום :

יסוד PT 6275 40-50 מיקרון

עליון 6 PT 60-70 מיקרון

אפשר לצבוע בשיטת רטוב על רטוב בהמתנה של שעה ב 20°C

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.