

יסוד לבן אקרילי לעץ פנימי
ADLER Bluefin Isospeed 31340

תיאור המוצר: יסוד לבן ע"ב מים לשימוש פנימי, בהתזה/הברשה לשימוש כחד רכיבי או כדו רכיבי.

מאפיינים: יסוד חד רכיבי-כוסר מילוי גבוה, עמיד לשחיקה, ייבוש מהיר.

יסוד דו רכיבי- כוסר בידוד גבוה, עמידות גבוהה לשריטות.

המוצר בעל תקן צרפתי לבטיחות חומרים מזהמים נדיפים DEVL1104875A בדרגת +A

שימוש: יסוד חד רכיבי – חדרי שינה, רהיטים, גימור פנימי.

יסוד דו רכיבי-מטבחים, שולחנות אוכל כלים סניטריים.

משקל סגולי: 1200 גר"/ליטר (± 30)

אחוז מוצקים: 52% (± 1.5)

מד צמיגות: 65 שניות ב CUP 4 20°C

כמות למ"ר: 150-200 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 40%-80%

אורך חיי התערובת: 6 שעות

חיי מדף: 9 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את החומר.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של היסוד.
- הוסף 5 חלקים של מקשה ADLER 82220.
- ערבב היטב במכונה את התערובת.

המלצות יישום:

- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק.
- ליטוש: עץ קשה- באמצעות נייר ליטוש גרעין 150-180.
- עץ רך- באמצעות נייר ליטוש גרעין 100-150.
- משטחים צבועים יש לשייף בנייר ליטוש גרעין 220, לוחות MDF באמצעות נייר ליטוש גרעין 180-220.
- יש ליישם שכבה אחת יסוד לבן ולהמתין 3 שעות ייבוש.
- לאחר הייבוש לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 280 בצמוד ליישום השכבה השנייה ונקה משאריות.
- שכבה שנייה, יסוד אקרילי שכבה אחת /שתיים ולהמתין לפחות 12 שעות לייבוש.
- לאחר הייבוש לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 320-360 בצמוד ליישום שכבת הגמר ונקה משאריות.
- שכבת גמר בצבע הרצוי, שכבה אחת.

יסוד לבן אקרילי לעץ פנימי
ADLER Bluefin Isospeed 31340

הערות :

- א. שיוף חזק מידי או דילול גבוהה מידי עלולים לפגוע בכושר הבידוד של המוצר.
- ב. במשטחים רחבים יש ליישם את היסוד לפחות בשתי שכבות עם שיוף ביניהן.
- ג. את המקשה יש להוסיף בצמוד להתזה.
- ד. בלוחות MDF בצפיפות גבוהה אפשר ליישם את היסוד (עם 5% מקשה) ישירות ללא איזולציה. במשטחים פחות איכותיים וכן בשימוש ביסוד כחד רכיבי יש ליישם איזולציה.
- ה. בכלים סניטריים מומלץ להשתמש בלוחות MDF עמידים למים מסוג V100 וביסוד דו רכיבי.
- ו. מומלץ להשתמש במכונה המתאימה להתזת חומרים דו רכיבים.

זמני יבוש ב- 20°C :

- יבוש לשכבה שניה של יסוד: 3 שעות
יבוש לצביעת הגמר: 12 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.