

PT 6159

צבע 1K סינטטי מבריק

תיאור המוצר: צבע 1K מבריק ע"ב סינטטי לצביעת קונסטרוקציות חיצוניות.

שימוש: מיועד לצביעת מתקני מתכת - רמסות, מכלי מתכת, שערים, שילדות רכב וכו'.

בסיס: סינטטי

ברק: מבריק

אחוז מוצקים: במשקל 42 ± 4

בנפח 39 ± 3

צמיגות: $20 \pm$ שניות ב 4 מ"מ DIN

משקל סגולי (DIN 51 757): 0.95 גר/מ"ר ± 0.05

שטח כיסוי: 4.5 מ"ר ב 50 מיקרון

אריזה: לפי דרישה

גוון: לפי דרישה

טמ' הסביבה בזמן היישום: מעל 10°C ועד 75% לחות.

חיי מדף: 18 חודשים באריזה המקורית

ניקוי הציוד: PT 9021

מאפיינים:

- כושר הדבקות מעולה על ברזל שחור ומתכת מגולוונת.
- שמירה על הגון והברק בתנאי מזג האוויר.

הכנת השטח:

מתכת - בהתאם לתקן UNE 48302 יש לנקות משומנים ולטש עד לדרגה 2.5. במשטחים קשים, מלוכלכים, לטש קודם עם נייר ליטוש גרעין 240-260.

אלומיניום- נקה משומנים ויישם שכבה/שתיים של פריימר. במידה ויש שאריות מתכת נקה בעזרת נייר שיוף מתאים לפני היישום. בפלדות אל חלד ואלומיניום, בהנחה שהמשטח שומני, לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 260-280.

יישום כגמר- התזה/איירלס-ניתן לדלל במדלל איטי או בינוני. הברשה-יש לדלל במדלל איטי.

PT 6159
צבע 1K סינטטי מבריק

שיטת עבודה:

טינר PT9021	כמות שכבות	דיזה (מ"מ)	לחץ אוויר (בר)	שיטת עבודה
10-15%	2-3	1.5-1.8	4-5	Air / Flow jar
10-15%	2-3	1.3-1.4	2.5-3	HVLP
5-10%	1-2	0.28-0.33	120-150	Airless

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש לאבק: 25 דק'
יבוש למגע: 10-16 ש"

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.