

PT 6155

צבע סינטטי 1K מט משי

תיאור המוצר: צבע 1K ע"ב סינטטי לצביעת קונסטרוקציות חיצוניות.

שימוש: מיועד לצביעת מתקני מתכת - רמסות, מכלי מתכת, שערים, שילדות רכב וכו'.

בסיס: סינטטי

ברק: 30-40%

אחוז מוצקים: במשקל – 60-65%

צמיגות (DIN 53 211): 30-35 שניות ב 4 מ"מ DIN

כיסוי תאורטי: 5 מ"ר / ליטר ב 50 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811): 1.000-1.200 ק"ג/ליטר

אריזה: לפי דרישה

גוון: לפי דרישה

טמפ' הסביבה בזמן היישום: 10°C-40°C ועד 75% לחות

חיי מדף: 12 חודשים באריזה המקורית

ניקוי הציוד: PT 9021

מאפיינים:

- ייבוש ראשוני מהיר
- עמידות במזג האוויר וקרני UV
- צבע אליפטי
- ניתן לשימוש כגמר ללא יסוד על מתכת, פלדה, אלומיניום ומגולון

הכנת השטח:

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090

מגולון -ניקוי בעזרת Ammonia Alkaline

אלומיניום –ליטוש עד להורדת הברק וניקוי בעזרת מסיר שומנים PT9090 .

שיטת עבודה:

מדלל PT9021	כמות שכבות	דיזה (מ"מ)	לחץ אוויר (בר)	שיטת עבודה
10-15%	2-3	1.5-1.8	4-5	Air / Flow jar
10-15%	2-3	1.3-1.4	2.5-3	HVLP
5-10%	1-2	0.28-0.33	120-150	Airless
5-10%				הברשה

PT 6155

צבע סינטטי 1K מט משי

זמני יבוש : ב-20°C:

ייבוש לאבק: 40-45 דק'

ייבוש למגע: 10-12 ש"

ייבוש לאחיזה: 36 ש'

בחימום איטי 60°C: 60 דק'

המלצות יישום :

בשכבה אחת , צבע ללא יסוד – 50-60 מיקרון

בשתי שכבות , 1. יסוד 60-70 מיקרון

2. גמר 50-60 מיקרון

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.