

PT 6102

צבע אקרילי 2K 20% ברק

תיאור המוצר: צבע אקרילי דו-רכיבי, בעל ביצועים גבוהים.

שימוש: מתאים לרכבים מסחריים, אלמנטים לחזיתות מבנים, מוצרים הדרושים עמידות גבוהה בשחיקה. (מתאים גם לחלונות בלגיים, שערים, ומוצרי היי-טק וכד').

בסיס: אקרילי

ברק: 20% מט-משי

אחוז מוצקים : בנפח: 42-43%

במשקל: 57-63%

צמיגות (DIN 53 211): 140-160 שניות ב 4 מ"מ DIN

כיסוי תיאורטי: 5-5.5 מ"ר/ק"ג ב 50 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811) : 1.20-1.40 ק"ג/ליטר

אריזה : לפי דרישה

גוון: לפי דרישה

טמפ' הסביבה בזמן היישום: מעל 10°C ועד 80% לחות

אורך חיי התערובת: 2-3 שעות

חיי מדף: 3 שנים

ניקוי הציוד: PT 9030-9013

מאפיינים:

- ניתן ליישם בשיטה אלקטרו-סטטית
- עמידות גבוהה במזג אוויר וקרני UV
- עמידות מצוינת במים
- עמיד בסולבנטיים
- כושר שחיקה גבוה
- יציבות בטמפרטורה
- חשיפה מתמשכת: 150°C, חשיפה לטווח קצר: 180°C
- חייב יסוד

הכנת השטח:

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים MOBIHEL

מגולוון-ניקוי בעזרת Ammonia Alkaline

אלומיניום –ליטוש עד להורדת הברק וניקוי בעזרת מסיר שומנים MOBIHEL.

PT 6102
צבע אקרילי 2K 20% ברק

יחס ערבוב:

מקשה (להתזה): PT 4010/25/40	מקשה (הברשה/רולר): PT 4057	
3:1	5:1	לפי משקל:
2:1	4:1	לפי נפח:

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות	מדלל PT9030/13
אקדח HVLP	2.5-3	1.3-1.4		10-15%
Airless	120-150	0.28-0.33 (מעלות 65-95)	1	ללא
הברשה/רולר				5%

זמני יבוש ב-20°C:

יבוש לאבק: 25-30 דק'
יבוש למגע: 2-3 שעות
יבוש לאריזה: 6-8 שעות
יבוש סופי: 5-6 ימים

בחימום איטי 60°C:

יבוש סופי: 30 דק'

המלצות יישום:

יישום: יסוד אפוקסי PT 6197 ו/או PT 6306 ו/או יסוד אקרילי PT 6278 או PT 6274 ועליון PT 6102

הוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק משיג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.