

גוונים מקצוענות בצבע

PT 6501
צבע 1K ונילי

תאור המוצר: צבע חד-רכיבי ע"ב ונילי המתייבש במהירות.

שימוש: מתאים למגוון רחב של משטחים (מתכת, ברזל מגולוון ואלומיניום), קונסטרוקציות, רכבים, שערים, חלונות בלגים ועוד. לשימוש חיצוני ופנימי.

בסיס: ונילי

ברק: 10%

אחוז מוצקים (במשקל): 50-55%

משקל סגולי: 1-1.25 ק"ג/ליטר

כיסוי תיאורטי: 1 ק"ג = 5-6.5 מ"ר, 50 מיקרון.

אריזה: לפי דרישת הלקוח

גוון: לפי דרישה

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 12 שעות, במידה והוסף לתערובת 10% מקשה PT 4010.

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT 9021

מאפיינים:

- ייבוש ראשוני מהיר
- אפשרות לצביעה אלקטרו-סטטית
- עמידות גבוהה במזג אוויר
- עמידות מצוינת במים
- יציבות בטמפרטורה:
- חשיפה מתמדת: 70 מעלות, חשיפה לטווח קצר 90 מעלות.
- היצמדות לפי תקן DIN 53 151, ברזל, מגולוון, אלומיניום, בטון – ט"מ.
- ניתן ליישום ללא יסוד
- ניתן ליישום על: ברזל, ברזל מגולוון, פלדה, אלומיניום.

הכנת השטח:

ברזל ופלדה, אלומיניום: נקה ולטש, ואז נקה שוב בעזרת מסיר שומנים PT9090.

ברזל מגולוון: לטש, ונקח בעזרת תמיסת אמוניה אלקליין.

גוונים מקצוענות בצבע

PT 6501
צבע 1K ונילי

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות	טינר PT9021
Air \ Flow jar	4-5	1.5-1.8	2-4	10-15%
HVLP	2.5-3	1.3-1.4		
Airless	120-150	0.28-0.33	1	ללא טינר
(65-95 מעלות)				

טמפ' הסביבה בזמן היישום: מ-10 מעלות ומעלה, עד ל-80% לחות.

עובי החומר:

ללא יסוד: עובי הצבע בין 70-80 מיקרון

יסוד: 50-70 מיקרון, צבע עליון: 50-70 מיקרון

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש לאבק: 10-15 דק'

יבוש למגע: 10-20 דק'

יבוש לאחיזה 2-4 שעות

יבוש סופי: 4-5 ימים

ב-חימום איטי ב-60 מעלות:

יבוש לאבק: 5-10 דק'

יבוש למגע: 10 דק'

יבוש סופי: 30 דק'

הוראות בטיחות : יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון . הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.