

סילר 1K 05546
STOPPER PLUS

תיאור המוצר: סילר/פילר חד-רכיבי בגוון אפור, ייבוש מהיר.

שימוש: מתאים במיוחד לחלקים קטנים, לחלקים פנימיים, מכוניות ישנות ואופנועים. מתאים כמבדד לצבעים תרמופלסטיים (עקוב אחר הוראות הבטיחות הרגילות).

גוון: אפור

אריזה: 1 ליטר

חיי מדף: 12 חודשים

ניקוי הצידוד: PT 9021

עובי החומר: 60-100 מיקרון

צמיגות החומר DIN4: ב-20 מעלות: 20-30 שניות.

מאפיינים:

- מתייבש במהירות
- קל לשיוף
- כושר אטימה חזק
- ספיגה נמוכה
- קל ומהיר לשימוש
- ניתן ליישום על: מתכת וצבע קיים.

הכנת השטח:

על צבע תרמופלסטי: שייף ונקה בעזרת מסיר שומנים. 00695-SILICONE REMOVER SLOW.

על מתכת: יישם 1-2 שכבות של FIX-O-DUR או 05720 MONOPRIMER כיסוד מונע חלודה.

ליטוש: נייר יבש 320-400, נייר מים 500-800.

ניתן לכיסוי ע"י: כל סוגי הצבע: ברק ישיר, דו שכבתי, סינטטי, דיוקו.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
1000 גרם	1000 מ"ל	סילר
400-600 גרם	500-700 מ"ל	טינר

**סילר 1K 05546
STOPPER PLUS**

שיטת עבודה:

שיטת עבודה-ריסוס	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות
AIR CAP	4	1.4-1.8	2-3
אקדח HVLP	2	1.5-1.7	2-3

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש לאבק: 10 דק'

יבוש למגע: 30 דק'

יבוש סופי: 1-2 שעות (בעובי 80 מיקרון)

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.