

PT 9006
משהה יבוש

תיאור המוצר: משהה יבוש

שימוש: להשהיית יבוש בצבע/לכה/יסוד בעיקר בטמפרטורה גבוהה.

אריזה : 1 ליטר

גוון: שקוף

טמפ' הסביבה : מעל 10°C ועד 70% לחות

חיי מדף: שנתיים

יחס ערבוב:

5% עד 10% יסוד / גמר מט משי בהתאם לטמפרטורה ולברק.

10% עד 15% לגמר מבריק בהתאם לטמפרטורה ולברק.

תהליך עבודה:

1. ערבב את היסוד / גמר היטב
2. הוסף את המשהה PT9006 בהתאם לצורך
3. הוסף מקשה / מדלל ע"פ היחס המתאים להם במפרט (ללא שינוי)

תופעת ה"שריפה" בצבע:

תופעת השריפה, נגרמת בעקבות יבוש מהיר של השכבה העליונה לפני התאיידות המדללים מהשכבות התחתונות. תופעה זו מתרחשת כאשר תנאי האקלים חמים ובעיקר בחודשי הקיץ. התופעה באה לידי ביטוי באמצעות בועות קטנות ומכתשים הנוצרים מעל פני השטח. שימוש במשהה PT9006 מאפשר השהייה של המדלל על האובייקט המותז ובכך מאפשר הימנעות מהתופעה.

הוראות בטיחות :

ישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.