

מגוון (בייץ) מרוכז על בסיס מים או טינר

תיאור המוצר: בייץ מרוכז לשימוש לצביעת עץ (שטיפה) בגוונים שונים ע"פ מניפה / קטלוג.

מאפיינים: צביעה מוגברת של נקבוביות העץ, צריכה נמוכה, אחידות בגוון ושקיפות מצוינים.

שימוש: גיוון העץ לסוגים שונים של רהיטים, ניתן לשימוש כגיוון בלכה – מקסימום 4%.

משקל סגולי: 970 גרם/ליטר (± 0.1)

אחוזי מוצקים: 27% (± 2)

כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות – 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

- מינימום דילול 1:3, אחרת תיווצר הפרדה בין העץ ליסוד
- ניתן לדילול עם:
- מים
- טינר PT9030 או אצטון PT9003

המלצות יישום:

- הכנת העץ – ליטוש בנייר גרעין 180
- הרטבת העץ עם ספוג, המתנה של 3-4 שעות וליטוש חוזר
- יישום הבייץ – משתנה לפי סוג הבייץ (ראה בהמשך שיטות יישום)
- התזת יסוד שקוף פוליאוריטני / אקרילי – משתנה לפי סוג העץ והגוון
- ליטוש
- התזת לכה פוליאוריטני / אקרילית – משתנה לפי סוג העץ והגוון

שיטות יישום:

על בסיס מים	על בסיס טינר
א. התזה - התזת כמות בייץ על העץ (הצפה) - ניגוב במטלית "קימברלי" / מטלית לחה (ספוג משאיר סימנים) ב. הברשה במטלית / מברשת - הצפת המשטח עם כמות רבה של בייץ - ניקוי משאריות בייץ ע"י ניגוב במטלית לחה	התזה בלבד
שינוי בגוון - בהתזה חוזרת אחרי ייבוש	שינוי בגוון – מתכה בכל יד

מגוון (בייץ) מרוכז על בסיס מים או טינר

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש סופי: דילול בטינר – 30 דקות
דילול במים – 8-12 שעות

הערות:

1. לבחינת הגוון הסופי, חובה תמיד, לפני ביצוע העבודה, להכין דוגמא על אותו עץ ובאותה הלכה.
2. בדילול של 1:3, זמן ייבוש הוא מינימום 12 שעות בטמפ' של 21°C
3. בישום הלבנה על עץ אלון תיתכן ריאקציה כתוצאה מחומציות העץ ואז יופיעו כתמים שחרחרים-ירוקים מתוך הפורים

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.