

מגוון (בייץ) על בסיס טינר מוכן לשימוש

תיאור המוצר: בייץ מוכן לשימוש לצביעת עץ (שטיפה) בגוונים שונים ע"פ מניפה / קטלוג / התאמה.

מאפיינים: צביעה של נקבוביות העץ, צריכה נמוכה, אחדות בגוון ושקיפות מצוינים.

שימוש: גיוון העץ לסוגים שונים של רהיטים.

משקל סגולי: 970 גרם/ליטר (± 0.1)

אחוזי מוצקים: 27% (± 2)

כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לשימוש על בסיס טינר

המלצות יישום:

1. הכנת העץ – ליטוש בנייר גרעין 180
2. הרטבת העץ עם ספוג, המתנה של 3-4 שעות וליטוש חוזר
3. יישום הבייץ (ראה שיטת יישום בהמשך)
4. התזת יסוד שקוף פוליאוריטני / אקרילי – משתנה לפי סוג העץ והגוון
5. ליטוש
6. התזת לכה פוליאוריטני / אקרילית – משתנה לפי סוג העץ והגוון

שיטת יישום:

התזה בלבד

שים לב!

לאחר כל התזה מתכהה הגוון על משטח העבודה

מגוון (בייץ) על בסיס טינר מוכן לשימוש

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש סופי: 30 דקות

הערות:

1. לבחינת הגוון הסופי, חובה תמיד, לפני ביצוע העבודה, להכין דוגמא על אותו עץ ובאותה הלכה.
2. בדילול של 1:3, זמן ייבוש הוא מינימום 12 שעות בטמפ' של 21°C
3. בישום הלבנה על עץ אלון תיתכן ריאקציה כתוצאה מחומציות העץ ואז יופיעו כתמים שחרחרים-ירוקים מתוך הפורים

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.