

מגוון (בייץ) על בסיס מים מוכן לשימוש

תיאור המוצר: בייץ מוכן לשימוש לצביעת עץ (שטיפה) בגוונים שונים ע"פ מניפה / קטלוג / התאמה.

מאפיינים: צביעה של נקבוביות העץ, צריכה נמוכה, אחדות בגוון ושקיפות מצוינים.

שימוש: גיוון העץ לסוגים שונים של רהיטים.

משקל סגולי: 970 גרם/ליטר (± 0.1)

אחוזי מוצקים: 27% (± 2)

כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לשימוש על בסיס מים

המלצות יישום:

1. הכנת העץ – ליטוש בנייר גרעין 180
2. הרטבת העץ עם ספוג, המתנה של 3-4 שעות וליטוש חוזר
3. יישום הבייץ (ראה שיטת יישום בהמשך)
4. התזת יסוד שקוף פוליאוריטני / אקרילי – משתנה לפי סוג העץ והגוון
5. ליטוש
6. התזת לכה פוליאוריטני / אקרילית – משתנה לפי סוג העץ והגוון

שיטות יישום:

א. התזה

1. התזת כמות בייץ על העץ (הצפה)
2. ניגוב במטלית "קימברלי" / מטלית לחה (ספוג משאיר סימנים)

ב. הברשה במטלית / מברשת

1. הצפת המשטח עם כמות רבה של בייץ
2. ניקוי משאריות בייץ ע"י ניגוב במטלית לחה

מגוון (בייץ) על בסיס מים מוכן לשימוש

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש סופי: 8-12 שעות

הערות:

1. לבחינת הגוון הסופי, חובה תמיד, לפני ביצוע העבודה, להכין דוגמא על אותו עץ ובאותה הלכה.
2. בדילול של 1:3, זמן ייבוש הוא מינימום 12 שעות בטמפ' של 21°C
3. בישום הלבנה על עץ אלון תיתכן ריאקציה כתוצאה מחומציות העץ ואז יופיעו כתמים שחרחרים-ירוקים מתוך הפורים

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.