

לזור מגוון לצביעת עץ חיצוני בברק מט משי
סדרת AquaTECH על בסיס מים

תיאור המוצר: סדרת AquaTECH על בסיס מים לצביעה חיצונית לעץ.

לזור מגוון משי, שילוב של אימפרגנציה ולכה במוצר אחד בגוון לבחירה ממניפה או התאמה.

מאפיינים: לשימור העץ הצבוע לאורך זמן מול פגעי מזג האוויר, קרני UV, פטריות, עש וריקבון. דוחה ומווסת מים.

שימוש: לשימוש חיצוני לעץ, מיועד לפרגולות, גגות, מרפסות, ריהוט גן, גדרות, ארגזי רוח ועוד.

משקל סגולי: 1000 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 22% (± 2)

כמות למ"ר: 100-120 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C , לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לעבודה

המלצות יישום:

- א. **הכנת העץ:** יש ללטש בנייר ליטוש גרעין 180. לפני הצביעה יש לוודא כי המשטח נקי משומנים ואבק. לצביעה מחודשת: יש לנקות היטב את העץ משומנים ושאריות צבע.
- ב. **AquaTECH לזור מגוון** - יש ליישם בשתי שכבות, בין שכבה לשכבה יש להמתין לייבוש מלא (כ-6 שעות), ללטש מעט בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ וליישם שכבה נוספת. למראה מלא ו/או לחידוש עצים ישנים ניתן ליישם שכבה שלישית.

הערות:

- א. ניתן ליישום במברשת, רולר פרוותי, בהתזה.
- ב. ניתן לשנות את רמת הברק ע"י יישום שכבה נוספת של בגימור משי או מבריק.
- ג. לבחינת הגוון המתקבל יש לנסות תחילה את הצבע בפניה נסתר מאחר והגוון משתנה לפי סוג העץ.
- ד. ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

לזור מגוון לצביעת עץ חיצוני בברק מט משי סדרת AquaTECH על בסיס מים

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש לאבק:	15 דקות
יבוש למגע:	45 דקות
בין השכבות:	6 שעות
יבוש סופי:	24 שעות

הוראות בטיחות :

החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.