

גמר פולאוריטני מגוון 65% - 55% ברק

על בסיס PT2401

תיאור המוצר: גימור פולאוריטני דו רכיבי מגוון 65% - 55% ברק

מאפיינים: כושר מילוי גבוה, מגע ומראה מעולים, מקנה לצבע עמידות לאורך זמן ובעל חוזק מכני גבוה, ניתן להתזה על משטח אנכי.

שימוש: לשימוש על רהיטים, חרוטים, מסגרות, מטבחים, מוצרים שונים.

משקל סגולי: 1230 גרם/ליטר (± 200)

אחוזי מוצקים: 68% (± 2)

גוון: לבן, ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

כמות למ"ר: 120-180 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

חומר	נפח	משקל
צבע - מגוון פולאוריטני בהיר	100	
מקשה - PT 5070	50	
מדלל - PT 9011 / PT 9030	30-50	

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המכל, כדי שהפיגמנטים יתערבבו היטב.
- ערבב בכלי נפרד 100 חלקים של הצבע המגוון.
- הוסף 50 חלקים של מקשה PT 5070 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 9011 / PT 9030 וערבב.
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת שעתיים ב- 20°C .

המלצות יישום:

- מומלץ לבדוד באיזולציה PT 1130, M.D.F- PT 1125 לפורניר / לעץ.
- יסוד פוליאסטר לבן PT 1002 או יסוד פולאוריטני PT 1275.
- ליטוש בנייר 320-400.
- סנן את התערובת לפני השימוש.
- התזת הצבע המגוון.

הערות:

- מומלץ ליצור את השכבה בהתזה לאורך ולרוחב העץ.
- ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

**גמר פולאוריטני מגוון 65% - 55% ברק
על בסיס PT2401**

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לאבק: 40 דקות

ייבוש למגע: 70 דקות

ייבוש סופי: 24 שעות

להעלאת הברק ל-80% - יש להשתמש במקשה **PT 5075** (50-80%) ומדלל **PT 9013**.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.