

### גמר פולאוריטני מגוון מבריק

#### על בסיס PT2410

**תיאור המוצר:** גימור פולאוריטני דו רכיבי מגוון מבריק

**מאפיינים:** כושר מילוי גבוה, מגע ומראה מעולים, מקנה לצבע עמידות לאורך זמן ובעל חוזק מכני גבוה, ניתן להתזה על משטח אנכי.

**שימוש:** לשימוש על רהיטים, חרוטים, מסגרות, מטבחים, מוצרים שונים.

**משקל סגולי:** 1230 גרם/ליטר ( $\pm 200$ )

**אחוזי מוצקים:** 68% ( $\pm 2$ )

**גוון:** לבן, ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

**כמות למ"ר:** 120-180 גרם לכל שכבה.

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה -  $15-25^{\circ}\text{C}$ , לחות - 50%-70%

**חיי מדף:** 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

#### יחס ערבוב:

| משקל  | נפח | חומר                        |
|-------|-----|-----------------------------|
| 100   |     | צבע - מגוון פולאוריטני בהיר |
| 50-80 |     | מקשה - PT 5075              |
| 20-40 |     | מדלל - PT 9011 / PT 9030    |

#### שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המכל, כדי שהפיגמנטים יתערבבו היטב.
- ערבב בכלי נפרד 100 חלקים של הצבע המגוון.
- הוסף 50-80 חלקים של מקשה PT 5075 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 9013 וערבב.
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת שעתיים ב-  $20^{\circ}\text{C}$ .

#### המלצות יישום:

- מומלץ לבדוד באיזולציה PT 1130, M.D.F- PT 1125 לפורניר / לעץ.
- יסוד פוליאסטר לבן PI30 או יסוד פולאוריטני PT 1275.
- ליטוש בנייר 320-400.
- סנן את התערובת לפני השימוש.
- התזת הצבע המגוון.

#### הערות:

- מומלץ ליצור את השכבה בהתזה לאורך ולרוחב העץ.
- ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

**גמר פולאוריטני מגוון מבריק  
על בסיס PT2410**

**זמני יבוש ב- 20°C :**

ייבוש לאבק: 40 דקות

ייבוש למגע: 70 דקות

ייבוש סופי: 24-36 שעות

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.