

גמר פוליאוריטני מגוון 55%-65% ברק על בסיס PT2213

תיאור המוצר: גמר פוליאוריטני מגוון.

מאפיינים: בעל עמידות מכאנית וכימית טובה, תחושת מגע מעולה, מילוי, צמידות, גמישות ושקיפות טובים.

שימוש: לשימוש על רהיטים, דלתות פנים, פנלים, חרוטים, מוצרי עץ שונים.

משקל סגולי: 995 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 47% (± 2)

כמות למ"ר: 120-140 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100		גמר – פוליאוריטני מגוון
50-80		מקשה - PT 5075
30-50		מדלל - PT 9030 / PT 9013

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את היכל.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של גמר פוליאוריטני מגוון.
- הוסף 50 חלקים של מקשה PT 5075 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 9030 או PT 9013 וערבב, ($\pm 15^{\circ}\text{C}$ VIS. CF4).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-4 שעות ב- 20°C .

המלצות יישום:

- מומלץ לבדוד באיזולציה PT 1130, M.D.F- PT 1125, לפורניר / לעץ.
- יסוד לבן PT 1275 או יסוד פוליאסטר PI30.
- סנן את התערובת לפני השימוש.
- יישם גמר פוליאוריטני מגוון.

הערה:

ניתן לעשות שימוש במקשה PT5070 לטובת הורדה של הברק

**גמר פוליאוריטני מגוון 55%-65% ברק
על בסיס PT2213**

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לאבק: 15 דקות

ייבוש סופי: 24 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל.
בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.
בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר,
בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.