

PT 2500

גמר פולאוריטני שחור מבריק

תיאור המוצר: ציפוי עליון פולאוריטני שחור דו רכיבי מבריק

מאפיינים: בעל אחוז מוצקים וכוסר כיסוי גבוה, חוזק מכני גבוה, נעים למגע.

שימוש: לשימוש על רהיטים, חרוטים, מסגרות, מוצרים שונים.

משקל סגולי: 980-1100 גרם/ליטר

אחוזי מוצקים: 45% (± 2)

כמות למ"ר: 130-150 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C , לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100		צבע - PT 2500
50-80		מקשה - PT 5070
30-50		מדלל - PT 9013

שיטת עבודה:

- ערבב את החומר במיכל כדי שהפיגמנטים יתערבבו היטב.
- להכנת התערובת: ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של PT 2500.
- הוסף 50-80 חלקים של מקשה PT 5070 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 9013 וערבב ("26"-23 VIS. CF4).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-4 שעות ב- 20°C .

המלצות יישום:

- מומלץ לבדוד באיזולציה PT 1130 ל-M.D.F, PT 1125 לפורניר / לעץ.
- יסוד פוליאסטר לבן PI30 או יסוד פולאוריטני שחור PT 1279.
- ליטוש בנייר 320-400.
- סנן את התערובת לפני השימוש.
- התזת גמר שחור מסדרת PT 250_
- ליטוש בנייר 600.
- התזת שחור מבריק PT 2500.

הערות:

מומלץ ליצור את השכבה בהתזה לאורך ולרוחב העץ.

PT 2500

גמר פולאוריטני שחור מבריק

זמני יבוש : ב-25°C :

יבוש לאבק: 35 דקות

יבוש למגע: 70 דקות

יבוש סופי: 24 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.