

גמר אקרילי מגוון 20% ברק על בסיס PT7714

תיאור המוצר: גימור אקרילי מגוון דו רכיבי נגד הצהבה

מאפיינים: שקיפות ואלסטיות מעולות, כושר שחיקה גבוה, עמידות נגד הצהבה.

שימוש: גימור אקרילי מומלץ לעצים בהירים, רהיטים, פנלים, חרוטים, פרופילים ועץ גושני.

משקל סגולי: 940 גרם/ליטר (± 50)

אחוזי מוצקים: 28% (± 2)

כמות למ"ר: 110-130 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100		גמר – מגוון אקרילי
20		מקשה - PT 5090
30-50		מדלל - PT 9030

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המכל.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של גמר אקרילי.
- הוסף 20 חלקים של מקשה PT 5090 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל ($\pm 20^{\circ}\text{CF4 VIS}$).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-4 שעות ב- 20°C .

המלצות יישום:

- התזת איזולציה אקרילית.
- התזת יסוד שקוף PT 1412.
- ליטוש בנייר גרעין 280-320.
- גימור אקרילי מגוון.

זמני יבוש ב- 20°C :

- יבוש למגע: 30 דקות
יבוש סופי: 24 שעות

גמר אקרילי מגוון 20% ברק על בסיס PT7714

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.