

ORLAN 1000 לכה HS אקרילית מבריקה

תיאור המוצר: לכה אקרילית מבריקה דו רכיבית.

מאפיינים: שרף אקרילי איכותי, עמידות UV גבוהה, עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר

שימוש: מתאים ליישום לרכב פרטי, מסחרי, ברזל שחור, על צבעים מטאליים וכו"

עובי שיכבה: 40-50 מיקרון.

מד צמיגות : 18-20 שניות ב 4 מ"מ DIN

כמות למ"ר: 6-8 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 50%-70%

אורך חיי התערובת : 4-6 שעות.

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

חומר	נפח
לכה ORLAN 1000	100%
מקשה ORLAN 450	50%
מדלל 2100 MOBIHEL	10-20%

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות
התזה	4	1.2-1.4	חצי שכבה + שכבה נוספת
התזה HVLP	2.5	1.3	חצי שכבה + שכבה נוספת

המלצות יישום:

א. יש להמתין 5-10 דק' בין השכבות.

ב. עובי שכבה 40-50 מיקרון

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לאבק: 30 דקות

ייבוש למגע: 12 שעות

ייבוש סופי: 24 שעות

זמני יבוש ב- 60°C :

ייבוש לאבק: 5 דקות

ייבוש למגע: 30 דקות

ייבוש סופי: 2 שעות

ORLAN 1000
לכה HS אקרילית מבריקה

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.