

צבע אקרילי ברק ישיר מוביהל MOBIHEL 2k ACRYLIC ENAMEL MIX

תאור המוצר: צבע ברק ישיר מגוון

שימוש: לגימורי צבע אחידים לתעשיית הרכב.

מאפיינים:

- כוח כיסוי גבוה
- אחוז מוצקים גבוה
- קל ליישום
- עמידות טובה בתנאי מזג אוויר חיצוני
- ברק גבוה
- מתייבש במהירות רבה
- ניתן ליישום על: סוגי יסודות / פילרים / קומפקט פילרים שונים

הכנת השטח:

- א. יישם את הצבע ברק הישיר על היסוד / פילר / קומפקט פילר.
ב. ייבש ולטש אותם היטב עם נייר יבש 320, ונקה בעזרת מסיר שומנים מוביהל.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100	100	צבע ברק ישיר MOBIHEL
48	50	מקשה MOBIHEL 1300 / 1100 / 1500
13	10	מדלל MOBIHEL 2100 / 2300

צמיגות החומר DIN4: 17-20

שיטת עבודה: התזה

סוג אקדח: AIR CAP: דיזה 1.2-1.3 מ"מ, לחץ אוויר: 2-2.5 בר

מספר שכבות: 2-3

עובי החומר: 50-60 מיקרון

זמני יבוש: ב-20 מעלות:

ייבוש סופי: 16 שעות

ב-חימום איטי ב-60 מעלות:

ייבוש סופי: 30 דקות

צבע אקרילי ברק ישיר מוביהל
MOBIHEL 2k ACRYLIC ENAMEL MIX

אריזה : החל מ- 0.5 ליטר

חיי מדף: 4 שנים

ניקוי הציוד: PT9021

הוראות בטיחות : יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון . הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. את פחי הצבע של חברת גוונים יש לאחסן בחדר סגור וקריר ובטמפרטורה שבין 30°C – 5°C. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.