

לכה אקרילית מט
MOBIHEL CLEARCOAT MATT

תיאור המוצר: לכה אקרילית דו רכיבית .

שימוש: לרכב פרטי , מסחרי , ברזל שחור , פלסטיק , על צבעים מטאליים וכו'...

בסיס : אקרילי

ברק: 5%-15%

מד צמיגות (DIN 53 211) cup4 : 15-19 שניות ב4 מ"מ

טמפ' הסביבה בזמן היישום: מעל 10°C ועד 75% לחות

אורך חיי התערובת לאחר ערבוב ב 20°C: 2 שעות

חיי מדף: שנה באריזה מקורית

מאפיינים:

עמידות בקרני UV ומזג האוויר

עמידות במים

עמידות מפני תמיסות

הכנת השטח: חובה ללטש את כל סוגי המתכות לפני היישום.

מתכת ברזל ופלדה ניקוי מחלודה, אפר ותחמוצות עם מסיר שומנים מוביהל

יחס ערבוב:

איטי	לכה מט מוביהל	מקשה 1300 מוביהל	מדלל 2100 מוביהל
לפי נפח / משקל	100	50	1

סטנדרט	לכה מט מוביהל	מקשה 1100 מוביהל	מדלל 2100 מוביהל
לפי נפח / משקל	100	50	20

מהיר	לכה מט מוביהל	מקשה 1500 מוביהל	מדלל 2100 מוביהל
לפי נפח / משקל	100	50	20

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיוזה (מ"מ)	כמות שכבות	מדלל 2100
התזה	2 – 2.5	1.2 - 1.3	2	1 - 20%

המתן בין השכבות 15 דקות 20°C

לכה אקרילית מט
MOBIHEL CLEARCOAT MATT

זמני יבוש : ב-20 מעלות:

יבוש לאבק:	30 דק'
יבוש למגע:	2 שעות
יבוש סופי :	4 שעות

ב-חימום איטי ב-60 מעלות:

יבוש לאבק:	5 דק'
יבוש למגע:	10 דק'
יבוש סופי :	30 דק'

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.