

**צבע סינטטי 1K 50%-60%**

**Koralkyd 20384**

**תיאור המוצר:** צבע 1K ע"ב סינטטי לצביעת קונסטרוקציות חיצוניות בברק משי, בעל כושר כיסוי גבוה

**שימוש:** מיועד לצביעת מתקני מתכת - רמסות, מכלי מתכת, שערים, שילדות רכב וכו'.

**בסיס:** סינטטי

**ברק:** 50-60%

**אחוז מוצקים:** במשקל – 65%

**צמיגות (DIN 53 211):** 30-35 שניות ב- DIN 4

**כיסוי תאורטי:** 9 מ"ר / ליטר ב 40 מיקרון יבש

**משקל סגולי (DIN EN ISO 2811):** 1.240 ק"ג/ליטר

**אריזה:** לפי דרישה

**גוון:** לפי דרישה

**טמפ' הסביבה בזמן היישום:** 35°C - 7°C ועד 75% לחות

**חיי מדף:** 12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש

**ניקוי הציוד:** PT 9021

**מאפיינים:**

- ייבוש ראשוני מהיר
- עמידות במזג האוויר וקרני UV
- ניתן לשימוש כגמר ללא יסוד על מתכת, פלדה, אלומיניום ומגולוון

**הכנת השטח:**

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים מוביהל

אלומיניום – ליטוש עד להורדת הברק וניקוי בעזרת מסיר שומנים מוביהל.

**שיטת עבודה:**

| שיטת עבודה     | לחץ אוויר (בר) | דיזה (מ"מ) | כמות שכבות | מדלל PT9021 |
|----------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Air / Flow jar | 4-5            | 1.5-1.8    | 2-3        | 10-15%      |
| HVLP           | 2.5-3          | 1.3-1.4    | 2-3        | 10-15%      |
| Airless        | 120-150        | 0.28-0.33  | 1-2        | 5-10%       |
| הברשה          |                |            |            | 5-10%       |

**צבע סינטטי 1K 50%-60%  
Koralkyd 20384**

**זמני יבוש : ב-25°C:**

יבוש למגע: 30 דק'  
יבוש לסופי: 24 שעות

**המלצות יישום :**

בשכבה אחת , צבע ללא יסוד – 50-60 מיקרון  
בשתי שכבות , 1. יסוד 60-70 מיקרון  
2. גמר 50-60 מיקרון

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל.  
בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש.  
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.  
בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר,  
בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.