

גמר לבן אקרילי על בסיס מים לצביעה חיצונית
Koraqua Moble 800 White

תיאור המוצר: גמר לבן אקרילי על בסיס מים לצביעת עץ חיצוני בברק משי

מאפיינים: גמר לשימור העץ הצבוע לאורך זמן כנגד פגעי מזג האוויר, קרני UV, פטריות, עש וריקבון. דוחה ומווסת מים. קל ליישום, בעל היצמדות מעולה וכיסוי מצוין.

שימוש: לשימוש חיצוני לעץ, לצביעת פרגולות, גגות, מרפסות, ריהוט גן, גדרות, ארגזי רוח ועוד.

משקל סגולי: 1000 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 22% (± 2)

כמות למ"ר: 5-6 מ"ר / ק"ג

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C , לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לעבודה

המלצות יישום:

- א. הכנת העץ: יש ללטש בנייר ליטוש גרעין 180. לפני הצביעה יש לוודא כי המשטח נקי משומנים, אבק או חומרים מפרידים אחרים.
- לחידוש צבע: יש לנקות היטב את העץ משומנים ושאריות צבע. מומלץ באמצעות "חומר לניקוי דק ADLER".
- ב. ניתן ליישום במברשת, רולר פרוותי או התזה. **לא מומלץ ליישום בטבילה.**
- ג. יישום בשתי ידיים. כל שכבה 150 גרם.
- ד. ניתן לשנות את רמת הברק ע"י יישום שכבת לכה מסדרת מוצרי AquaTECH.

הערות:

- א. לבחינת הגוון המתקבל יש לנסות תחילה את הצבע בפינה נסתרת מאחר והגוון משתנה לפי סוג העץ.
- ב. ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.
- ג. לא מומלץ לצבוע אם צפוי גשם כשעתיים לאחר היישום.

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש לאבק:	15 דקות
יבוש למגע:	45 דקות
יבוש סופי:	2 שעות

הוראות בטיחות :

החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.