

יסוד אפוקסי היברידי
Koru Koruspec Primeco 99744

תיאור המוצר: יסוד אפוקסי דו רכיבי. על בסיס היברידי, היצמדות למגוון רחב של חומרים, בעל ייבוש מהיר

שימוש: מתאים ליישום על ברזל שחור, פלדה, אלומיניום, מגולוון.

בסיס: אפוקסי

ברק: 20%

אחוז מוצקים: במשקל: 59%

כיסוי תיאורטי: 10 מ"ר / ק"ג ב-50 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811): 1.320 ק"ג

אריזה: 10 ליטר

גוון: לפי דרישה

אורך חיי התערובת: 3-4 שעות

חיי מדף: 12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש

ניקוי הצידוד: PT 9021

מאפיינים:

- עמידות אנטי קורוזבית
- עמידות כימית ומכאנית
- ייבוש מהיר
- היצמדות מעולה למתכת, מגולוון וברזל שחור

הכנת השטח:

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים מוביהל

המלצות יישום:

שכבת יסוד: בין 70-80 מיקרון

צבע עליון: בין 60-70 מיקרון

יסוד אפוקסי היברידי
Koru Koruspec Primeco 99744

יחס ערבוב:

מדלל PT9017	מקשה 99744	יסוד 99744	
25%	10%	100%	בנפח
25%	7%	100%	במשקל

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות	מדלל
Air \ Flow jar	-	-	-	10%-5%
HVLP	2.5-3	1.8-2.5	2-4	30%-25%
Airless	150-120	0.33-0.28	1-2	20%-0%

זמני יבוש : ב-25°C:

יבוש לאבק:	45-60 דק'
יבוש למגע:	20 דק'
יבוש סופי :	24 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מרישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.