

**יסוד אפוקסי דו רכיבי בגוון RAL7035
Koru Korupox Topcoat 16145**

תיאור המוצר: יסוד אפוקסי דו רכיבי, היצמדות למגוון רחב של חומרים,

שימוש: מתאים ליישום על ברזל שחור, פלדה, אלומיניום, מגולוון .

בסיס: אפוקסי

ברק: 92%

אחוז מוצקים: במשקל : 51%

כיסוי תיאורטי: 11 מ"ר / ק"ג ב-40 מיקרון יבש

משקל סגולי (DIN EN ISO 2811) : 1.690 ק"ג

אריזה : 8 ליטר

אורך חיי התערובת: 3-4 שעות

חיי מדף: 12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש

ניקוי הצידוד: PT 9021

מאפיינים:

- עמידות אנטי קורוזיבית
- עמידות כימית ומכאנית
- ברק גבוה
- היצמדות מעולה למתכת, מגולוון וברזל שחור

הכנת השטח:

פלדה, ברזל שחור- ניקוי אברזיבי לדרגה SA-2.5 וניקוי בעזרת מסיר שומנים מוביהל

המלצות יישום :

שכבת יסוד: 70-80 מיקרון

**יסוד אפוקסי דו רכיבי בגוון RAL7035
Koru Korupox Topcoat 16145**

יחס ערבוב:

מדלל PT9017	מקשה 82145	יסוד 16145	
25%	25%	100%	בנפח
25%	15%	100%	במשקל

שיטת עבודה:

שיטת עבודה	לחץ אוויר (בר)	דיזה (מ"מ)	כמות שכבות	מדלל
Air \ Flow jar	-	-	-	10%-5%
HVLP	2.5-3	1.8-2.5	2-4	30%-25%
Airless	150-120	0.33-0.28	1-2	20%-0%

זמני יבוש : ב-25°C:

יבוש למגע: 30 דק'
יבוש סופי: 24 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.