

לכה חד רכיבית על בסיס מים לעץ פנימי 20% ברק Akuafis KUPSA WHK2045K

תיאור המוצר: לכה על בסיס מים חד רכיבית ליישום על עץ בגימור מט משי 20% ברק. השימוש לפנים הבית.

מאפיינים: לכה על בסיס מים לשימוש על עץ פנימי, עמידות טובה לשחיקה, עמידות בפני שומנים, יישום אנכי (ורטיקלי), נותנת הגנה מפני נזקי השמש המוצר מכיל מסנן UV מיוחד להגנה מפני דהייה והצהבה מוקדמת, בעלת שקיפות מעולה והדגשה טובה של טקסטורת העץ.
שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים וקשים, רהיטים, דלתות פנים, ועוד מוצרי עץ לשימוש פנימי.

משקל סגולי: 1160 גר"/ליטר (±50)

אחוז מוצקים: 42.9% (±1.5)

כמות למ"ר: 100-130 גרם/מ"ר לשכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-30°C, לחות – 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את הלכה.
- יש להימנע מכניסת אוויר בעת הערבוב.
- מגיע מוכן לעבודה.
- ניתן במידת הצורך לדלל במים עד 5%-15%.

המלצות יישום:

- אחוז לחות של העץ 12%-15%.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק וחומרים מפרידים אחרים.

הוראות עבודה:

- יש לנקות את משטח העבודה משומנים, אבק או חומרים מפרידים אחרים ולייבש אותו.
- ליטוש העץ בנייר ליטוש גרעין 280-320 ונקה משאריות.
- שכבה ראשונה – WHK2045K כיסוד. בכמות 150-200 גרם למ"ר, זמן ייבוש 6 שעות.
- לאחר הייבוש לטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 320-400 ונקה משאריות.
- שכבה שניה – WHK2045K כגמר בכמות 100-150 גרם למ"ר, זמן ייבוש 24 שעות.

זמני יבוש ב- 20°C :

- ייבוש לאבק : 1 שעה
ייבוש לליטוש : 6 שעות
ייבוש סופי : 24 שעות

שים לב !

אין לייבש בשמש ישירה או חימום מהיר.

לכה חד רכיבית על בסיס מים לעץ פנימי 20% ברק
Akuafis KUPSA WHK2045K

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.