

PT 6966

אפקט כרום זהב בהיר 70% - 60% ברק לשימוש פנימי

תיאור המוצר: אפקט כרום על בסיס טינר מוכן לעבודה בגימור 70%-60% ברק לשימוש פנימי

מאפיינים: החומר חד רכיבי, מוכן לעבודה, מעניק מראה כרום על המשטח.

שימוש: לשימוש על עץ ומתכת

משקל סגולי: 910 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 46% (± 2)

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

המלצות יישום:

- התזת איזולציה PT 1130 ל-M.D.F, PT 1125 לפורניר / לעץ
- יסוד פוליאסטר לבן PI 30 או יסוד פוליאוריתני PT 1275 או יסוד אפוקסי KORU למתכות
- התזת גמר לבן מבריק מתאים עץ / מתכת בשיטת "רטוב על רטוב"
- זמן ייבוש בין שכבת הגמר להתזת האפקט 40-60 דקות
- התזת האפקט PT 6966 ב- 5-6 שכבות עדינות עם המתנה בין השכבות

הערות:

- בשימוש על מתכת, המלצות היישום זהות בהתאמה למתכת.
- אין ליישם לכה על האפקט! שימוש בלכה ישנה את הגוון הסופי.

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לאבק:	15 דקות
ייבוש למגע -	30 דקות
ייבוש לטיפול:	4 שעות

גוונים נוספים בסדרה:

PT 6964	- כרום כסף
PT 6965	- כרום ברונזה
PT 6966	- כרום זהב בהיר
PT 6967	- כרום נחושת
PT 6969	- כרום זהב כהה

הוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגדות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C - 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.