

## אפקט כרום יוקרתי חיצוני PaintTECH

**תיאור המוצר:** אפקט כרום יוקרתי על בסיס טינר מוכן לעבודה לשימוש חיצוני.

**מאפיינים:** החומר חד רכיבי, מוכן לעבודה, מעניק מראה כרום יוקרתי על המשטח.

**שימוש:** לשימוש על מתכת חיצונית.

**משקל סגולי:** 910 גרם/ליטר ( $\pm 20$ )

**אחוזי מוצקים:** 46% ( $\pm 2$ )

**תנאי הסביבה בזמן היישום:** טמפרטורה -  $15-25^{\circ}\text{C}$ , לחות - 50%-70%

**חיי מדף:** 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

### המלצות יישום:

- התזת ווש פריימר **PT6974** או קומפקט פילר **PT6022**.
- התזת גמר לבן מט משי מסדרת **PT660** או **PT610** והמשך ע"פ האפשרויות הבאות:  
אופציה א' - בשיטת "רטוב על רטוב" עם זמן המתנה של 40-60 דק' ללא ליטוש בין שכבת הגמר לאפקט אופציה ב' - לאחר ייבוש מלא של 12-24 שעות, ליטוש עדין בגרעין 400 בין שכבת הגמר לאפקט
- התזת האפקט ב- 5-6 שכבות עדינות עם המתנה בין השכבות
- התזת לכה אקרילית מט או מבריק **MOBIHEL**

### זמני יבוש ב- $20^{\circ}\text{C}$ :

ייבוש לאבק:	15 דקות
ייבוש למגע:	30 דקות
ייבוש לטיפול:	4 שעות

### גוונים אפשריים נוספים בסדרה:

PT 5435	- כסף
PT 5436	- זהב
PT 5437	- ארד
PT 5438	- ברונזה
PT 5439	- נחושת
PT 5440	- נחושת עתיקה

### הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין  $5^{\circ}\text{C}$  -  $30^{\circ}\text{C}$  ולהימנע מקרינת שמש ישירה.