

לזור לבן / מגוון אטום PT22LZ
סדרת AquaTECH לצביעה חיצונית על בסיס מים ברק משי

תיאור המוצר: סדרת AquaTECH חד רכיבית על בסיס מים לצביעה חיצונית לעץ וגגות בברק משי.

מאפיינים: משמש כיסוד וכגמר בעל כיסוי טוב והגנה בפני מזג אוויר חיצוני.

שימוש: לשימוש חיצוני על כל סוגי העץ, פרגולות, גגות, מרפסות, ריהוט גן, גדרות, ארגזי רוח ועוד.

משקל סגולי: 1000 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 22% (± 2)

כמות למ"ר: 140-180 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C , לחות – 50%-70%

חיי מדף: 12 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

מוכן לעבודה

המלצות יישום:

- א. הכנת העץ: יש ללטש בנייר לטש גרעין 120-150. לפני הצביעה יש לוודא כי המשטח נקי משומנים, אבק או חומרים מפרידים אחרים.
- ב. לצביעה מחודשת: יש לנקות היטב את העץ משומנים ושאריות צבע.
- ג. **PT22LZ AquaTECH** – יישם שכבה ראשונה כיסוד לפי 140-180 גרם / מ"ר בהברשה או התזה.
- ד. המתן עד לייבוש מלא (כ-6 שעות)
- ה. בצע ליטוש קל בנייר לטש גרעין 280 להחלקת העץ שכבת היסוד.
- ו. **PT22LZ AquaTECH** – יישם שכבה שניה כגמר לפי 140-180 גרם / מ"ר בהברשה או התזה.
 - ניתן ע"פ הצורך להוסיף שכבות נוספות באותה שיטת עבודה.
- ז. **AquaTECH לכה שקופה PT2704 / PT2700** – ניתן ע"פ הצורך לשנות את רמת הברק ולהוסיף הגנה נוספת לצבע באמצעות יישום לכה שקופה מסדרת AquaTECH.

הערות:

- א. ניתן ליישום במברשת, רולר פרוותי או בהתזה.
- ב. ניתן להזמין לפי לוח הגוונים או בכל גוון רצוי.

לזור לבן / מגוון אטום PT22LZ סדרת AquaTECH לצביעה חיצונית על בסיס מים 30% ברק

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש לאבק:	15 דקות
יבוש למגע:	45 דקות
בין השכבות:	6 שעות
יבוש סופי:	24 שעות

הוראות בטיחות :

החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.